

ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
Έτοιμο σε μορφή πάστας ορυκτό επίχρισμα για τοίχους.

ΧΡΗΣΗ

Για επιστρώσεις υψηλής διαπνοής κατάλληλες για εσωτερικούς χώρους με πολύ γυαλιστερό αποτέλεσμα ως μορφή καθρέφτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1,750 ± 30 gr / lt στους 25°C (ISO 2811-1)
ιξώδες: -----
απόδοση: 7 – 8 m² / lt για δύο (2) στρώσεις σε λεία επιφάνεια χρησιμοποιώντας το πλέγμα σπλισμού (μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την τραχύτητα, το πορώδες, την επιφανειακή απορρόφηση και μέθοδο εφαρμογής).

ΣΤΕΓΝΟ

αισθητικό αποτέλεσμα: Πολύ γυαλιστερό
χρώμα: Αποχρώσεις χρωματολογίου
συσκευασία: LT. 1,0L – 4,0L – 12,0L
στεγνό επιφανειακά: 3-4 ώρες στους 20°C
για επαναβαφή: 24 ώρες στους 20°C
σε βάθος-πλήρως: 18-24 ώρες στους 20°C
Μόλις το προϊόν σκληρύνει πλήρως, αναπτύσσεται ένα φιλμ που αναπνέει, προσφέροντας καλή αντοχή στα χτυπήματα και κανονική τριβή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 26g/L (ανώτατο όριο EE 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Νέες επιφάνειες: χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο γεμιστικό στόκο για να επισκευάσετε την επιφάνεια όπου χρειάζεται. Όταν στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 15 - 20% με νερό. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε το Rococo' Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto.

Παλαιές επιφάνειες: Αφαιρέστε παλαιά χρώματα που ξεφλουδίζουν ή παρουσιάζουν το φαινόμενο κιμωλίας και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 50% με νερό για να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικό. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 20 - 30% με νερό. Ωστόσο, εάν οι επιφάνειες είναι υγιείς και δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο κιμωλίας, εφαρμόστε μία στρώση PRIMER 1200 αραιωμένο 20 - 30% με νερό. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε το Rococo' Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

αραιώση: έτοιμο προς χρήση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

σύστημα: με Ανοξειδωτή σπάτουλα PV43 ή PV44
στρώσεις: 2-3 στρώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αντικέ γυαλιστερό εφέ με Rococo' Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto: εφαρμόστε το Rococo' Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto χρησιμοποιώντας τη ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43 ή PV 44 δημιουργώντας μια λεία και συμπαγή επιφάνεια. Μετά από περίπου 6 ώρες στους 20°C, τρίψτε καλά την επιφάνεια και στη συνέχεια, εφαρμόστε το Rococo' Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto με ακανόνιστες σπατουλιές μήκους 6 - 10 cm και σε απόσταση 4 - 6 cm μεταξύ τους, σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε.

Μετά από περίπου 1 ώρα στους 20°C, εφαρμόστε μια επόμενη στρώση όπως περιγράφεται παραπάνω αλλά καλύπτοντας την επιφάνεια έτσι ώστε κάθε γέμισμα της σπάτουλας να επικαλύπτει εν μέρει αυτές που εφαρμόστηκαν προηγουμένως.

ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Όταν το προϊόν είναι σχεδόν στεγνό, ξαναδουλέψτε την επιφάνεια προς όλες τις κατευθύνσεις πιέζοντας την επιφάνεια και συνεχίστε να εφαρμόζετε το προϊόν με την σπάτουλα μέχρι να αποκτήσετε μια γυαλιστερή ή ακόμα και ανακλαστική επιφάνεια σαν καθρέφτη.

Όταν το Rococo' Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto είναι σχεδόν στεγνό, θα πρέπει να γυαλιστεί λειαινοντάς το με τη ανοξειδωτή σπάτουλα ασκώντας πίεση στο προϊόν με κινήσεις της σπάτουλας προς όλες τις κατευθύνσεις, μέχρι να ληφθεί μια γυαλιστερή επιφάνεια καθρέφτη.

Για να κάνετε το Rococo' Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto ελαφρώς πλεόμνο και ακόμα πιο γυαλιστερό, εφαρμόστε μια ελαφριά στρώση κεριού βάσεως νερού Cera Lucidante 420. Όταν το κερί στεγνώσει, μετά από περίπου 3 - 4 ώρες στους 20 ° C η επιφάνεια παραμένει θαμπή. Για να το κάνετε γυαλίσετε, χρησιμοποιήστε ένα μάλλινο πανί και με περιστροφικές κινήσεις ασκώντας πίεση στην επιφάνεια θα αποκτήσετε την επιθυμητή γυαλάδα.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C και κάτω από +30°C.

Διάρκεια προϊόντος: περίπου 2 χρόνια σε καλά σφραγισμένες και ποτέ ανοιγμένες συσκευασίες.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00288 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου: Έκδοση n° 2 - Σεπτέμβριος 2019.