

VIEROSIL 1,2

Ινοπλισμένος Χρωματιστός σοβάς σιλοξανικής σύνθεσης κοκκομετρίας 1,2mm με συμπαγή εμφάνιση. Ειδική προστασία κατά του σχηματισμού βρύων και μούχλας.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρωματιστός σοβάς σπάτουλας με πλήρη και ινώδης δομή επίστρωσης, για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες τοίχων. Προϊόν νερού με Σιλοξανικά συμπολυμερή, χρωματικά οξείδια, τσιπ μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα.

- Εξαιρετική διαπνοή.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλους τους τύπους ορυκτών υποστρωμάτων
- Ισχυρή απωθητικότητα του νερού, η οποία εμποδίζει τη διείσδυση του νερού της βροχής, ενώ η μικροπορώδης δομή επιτρέπει στην υγρασία που υπάρχει στην τοιχοποιία να απορρίπτεται έξω με τη μορφή ατμού.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου
- Περιέχει ειδικά συντηρητικά επιφάνεια, τα οποία προσδίδουν στην επικάλυψη προληπτική προστασία από το σχηματισμό άλγης, βρύων και μυκήτων.
- Λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι κατάλληλο για χρήση ως τελική επίστρωση στα συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης VIEROCLIMA.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Σε επιφάνειες τοίχου με Ασβεστοκονίαμα, σοβά, Τσιμεντοειδή στοιχεία, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες εξαιρούμενες αυτές με γύψο σε όλες τις μορφές.
- Επιφάνειες τοίχου με υπάρχων εξωτερικό σύστημα θερμομόνωσης
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ανακαίνιση κτιρίων σε ιστορικά κέντρα και σε περιοχές με θαλάσσιο κλίμα.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ UNI EN 1062-1

E5 S3 V2 W3 A0 C0

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ UNI EN 15824

Ειδικά για εξωτερικούς και εσωτερικούς σοβάδες με βάση οργανικά συνδετικά. Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης 4. Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ - ΟΔΗΓΕΙΑ 2004/42/CE

Χρώμα εξωτερικής χρήσης για ορυκτά υποστρώματα.

Οριακή τιμή ΠΟΕ ΕΕ για το VIEROSIL 1,2 (cat. Δ / γ): 40 g / L (2010). Το VIEROSIL 1,2 περιέχει κατά μέγιστο 40 g/L ΠΟΕ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το VIEROSIL 1,2 διατίθεται σε λευκό χρώμα και σύμφωνα με τα χρώματα που προτείνονται στις συλλογές Viero: Archipro 1 και Archipro 2 & Nostri Colori Estreni.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν είναι γενικά έτοιμο για χρήση. Στην συνέχεια δουλέψτε το υλικό με ένα πλαστικό μυστρί και πριν αρχίσει να στεγνώνει, απλώστε το με το ίδιο εργαλείο. Πλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κατά τη στιγμή της εφαρμογής, το υπόστρωμα πρέπει να είναι αρκετά στεγνό. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα με υγρασία.
- Προστατέψτε τις εφαρμογές μέχρι το πλήρες και βαθύ στέγνωμα τους, από βροχή, παγετό, ομίχλη, υγρασία και σκόνη για τουλάχιστον 24 ώρες. Αποφύγετε την εφαρμογή στον ήλιο, σε πολύ θελλώδεις ή πολύ ζεστές μέρες, με ομίχλη και υψηλή υγρασία, με βροχή και επικείμενους παγετούς νύχτας.
- Οι νέοι σοβάδες πρέπει να αφεθούν να ωριμάσουν για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες. Ακόμα και τα ολοκαίνουργια μπαλώματα πρέπει να επιτρέπεται να ωριμάσουν τέλεια.
- Στο τέλος της εργασίας, καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με νερό.
- Για τέλεια ομογενοποίησης του χρώματος, προτιμήστε την ανάμιξη με μυστρί από ανοξείδωτο ατσάλι και στη συνέχεια ανακατέψτε στο μίξερ για τουλάχιστον 10 λεπτά.

VIEROSIL 1,2

• Μην εφαρμόζετε σε τοιχοποιίες που εκτίθενται σε έντονη ηλιοφάνεια κατά την εφαρμογή ή σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος που στο υπόστρωμα ενδέχεται να φτάσει κάτω από τους + 5°C ή πάνω από τους +35°C τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 80%.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	Προετοιμασία της επιφάνειας	Αστάρι / Υπόστρωμα	Φινίρισμα
Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, ολοκληρωμένες επιφάνειες τοίχων πόλης	Καθαρίστε καλά, αφαιρώντας όλα τα ίχνη σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός.	Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός, εφαρμόστε μια στρώση Αστάρι ακρυλικής σιλοξάνης AKROSIL A και περιμένετε 24 ώρες.	Εφαρμόστε μια στρώση VIEROSIL 1,2 με ανοξειδωτή σπάτουλα άνω λαβής. Στην συνέχεια δουλέψτε το υλικό με ένα πλαστικό μυστρί και πριν αρχίσει να στεγνώνει, απλώστε το με το ίδιο εργαλείο.
Επιφάνειες τοίχου από ασβέστη, τσιμέντο, σοβά, ήδη επικαλυμμένο ή μερικώς υποβαθμισμένες	- Χρώματα και συνθετικές επικαλύψεις: Αφαιρέστε πλήρως με διαβρωτικό χρωμάτων και πλύνετε με πιεστικό-νεροβολή μέχρι να εμφανιστεί πλήρως το υπόστρωμα, εξαλείφοντας προσεκτικά τυχόν υπολείμματα διαβρωτικού. - Ορυκτά χρώματα και επιστρώσεις: αφαιρέστε όλα τα ίχνη λεκέδων, μέρη που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα και τυχόν ξεφτισμένα σημεία.	Εάν είναι απαραίτητο, γεμίστε και εξομαλύνετε με συμβατά προϊόντα και αφήστε να στεγνώσει. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός και εφαρμόστε μια στρώση Αστάρι ακρυλικής σιλοξάνης AKROSIL A και περιμένετε 24 ώρες.	
Επιφάνειες τοίχου με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης	Ελέγξτε τη σκλήρυνση του ενισχυμένου στρώματος εξομάλυνσης.	Εφαρμόστε μια στρώση Αστάρι ακρυλικής σιλοξάνης AKROSIL A.	

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΡΟΧΗ

Το προϊόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες στεγνώματος και πολυμερισμού εντός 8 - 10 ημερών σε καλές περιβαλλοντικές συνθήκες (+ 5 ° C / + 35 ° C, Υγρασία μεγ. 85%). Εάν το προϊόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ξεπλυθεί από βρόχινο νερό, μπορεί να εμφανιστούν αντιαισθητικά σημάδια και τρεξίματα με ημιδιαφανή και κολλώδη εμφάνιση. Αυτό το φαινόμενο, προσωρινής φύσης, δεν επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορεί εύκολα να εξαλειφθεί με το πλύσιμο με νερό ή με την αναμονή της επόμενης βροχής.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
- Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

VIEROSIL 1,2 Ινοπλισμένη επίστρωση Σιλοξανικής σύνθεσης με συμπαγή ξυρισμένη εμφάνιση, κοκκομετρίας 1,2 mm, χρωστικές ουσίες, ειδικά πρόσθετα, για εφαρμογή σε μια στρώση με κατανάλωση 2,0 ÷ 2,4 Kg / m². Κατάλληλο για χρήση σε ορυκτά υποστρώματα (εκτός από γύψο), που είχε προηγουμένως προετοιμαστεί και ασταρωθεί με το αστάρι Akrosil A.

VIEROSIL 1,2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Ματ	
Πυκνότητα g/ml	1,80 ±1,90	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	Πάστα	ASTM D 2196

Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (για συνιστώμενο πάχος 1,2 mm) Kg / m2	2,0÷2,4	ISO 7254
Συνιστάται πάχος ξηρού ανά στρώση	περίπου 1,2 mm	
Σημείο ανάφλεξης	Δεν είναι εύφλεκτο	UNI 8909
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 24 μήνες	UNI 10154
Στεγνό εις βάθος (ώρες)	24	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	Μετά από 24	
Επιφάνεια εφαρμογής	Για εξωτερική χρήση	
Αποχρώσεις	Λευκό και αποχρώσεις συλλογών Archipro 1 και Archipro 2	
Καθαρισμός Εργαλείων	Με νερό	
Εφαρμογή σπάτουλας % κατ 'όγκο	Έτοιμο προς χρήση Μέγιστο 1%	

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA

VIERO è un marchio **Cromology Italia SpA** Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it