

VIEROSIL ASX 1,2

Χρωματιστός σοβάς ακρυλ-σιλοξανικής σύνθεσης κοκκομετρίας 1,2mm με συμπαγή εμφάνιση. Ειδική προστασία κατά του σχηματισμού βρύων και μούχλας.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρωματιστός σοβάς σπάτουλας με πλήρη και ινώδης δομή επίστρωσης, για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες τοίχων. Προϊόν νερού με Σιλοξανικά και Ακρυλικά συμπολυμερή, χρωματικά οξειδία, τσιπ μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα.
- Ο τύπος συνδετικού υλικού που χρησιμοποιείται δίνει στο προϊόν υψηλή αντοχή στα αλκάλια και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, εξαιρετική δυνατότητα εφαρμογής, εργασιμότητα και αξιοσημείωτη πρόσφυση.
- Η υιοθέτηση στερεών πολύ ανθεκτικών χρωστικών στο φως και στα αλκάλια διασφαλίζει τη σταθερότητα των χρωμάτων ακόμα και σε τοιχοποιίες που εκτίθενται ιδιαίτερα σε ακτινοβολία φωτός και άσχημες καιρικές συνθήκες.
- Λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι κατάλληλο για χρήση ως τελική επίστρωση στα συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης VIEROCLIMA.
- Το VIEROSIL ASX 1,2 περιέχει ειδικά συντηρητικά επιφανείας, τα οποία προσδίδουν στην επικάλυψη προληπτική προστασία από το σχηματισμό άλγης, βρύων και μυκήτων.
- Το VIEROSIL ASX 1,2 είναι αυτοκαθαριζόμενο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, αστικές επιφάνειες τοίχου.
- Τσιμεντοειδείς επιφάνειες τοίχου, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες
- Επιφάνειες τοίχου με εξωτερικό σύστημα θερμομόνωσης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ UNI EN 1062-1

E5 S3 V2 W3 A0 C0

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ UNI EN 15824

Ειδικά για εξωτερικούς και εσωτερικούς σοβάδες με βάση οργανικά συνδετικά. Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης 4.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ - ΟΔΗΓΕΙΑ 2004/42/CE

Χρώμα εξωτερικής χρήσης για ορυκτά υποστρώματα.

Οριακή τιμή ΠΟΕ ΕΕ για το VIEROSIL ASX 1,2 (cat. Δ / γ): 40 g / L (2010). Το VIEROSIL ASX 1,2 περιέχει κατά μέγιστο 40 g/L ΠΟΕ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το VIEROSIL ASX 1,2 διατίθεται σε λευκό χρώμα και σύμφωνα με τα χρώματα που προτείνονται στις συλλογές Viero: Archipro 1 και Archipro 2 & Nostri Colori Estreni.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΕΕΣ, ΩΡΙΜΕΣ, ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ: Καθαρίστε καλά, αφαιρώντας όλα τα ίχνη σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός, εφαρμόστε μια στρώση ακρυλικού ασταριού PRYMER ACQ και περιμένετε 6 ώρες.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΗΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ:
Επιφάνεια με χρώμα: αφαιρέστε όλα τα ίχνη βρωμιάς ή λεκέδων, τα μέρη που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα και τα τυχόν ξεφτισμένα.

Επιφάνεια με πολλές παλαιές στρώσεις: αφαιρέστε τις παλαιές στρώσεις με διαβρωτικό και πλύνετε την επιφάνεια με πιεστικό νερού. Σε περίπτωση εκτεταμένης παρουσίας βρύων ή μούχλας καθαρίστε αρχικά με το διάλυμα κατά της μούχλας. Εφαρμόστε στρώσεις έως 5 mm πάχους με το τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης ADESAN G5 ΛΕΥΚΟ ή ΓΚΡΙ, αφού ενοποιήσετε την επιφάνεια με την εφαρμογή μιας στρώσης ασταριού PRYMER SE και αφήστε το να σκληρύνει για τουλάχιστον 5-6 ημέρες. Τα μεγαλύτερου πάχους σημεία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με υλικά συμβατά με το υπάρχον τσιμεντοκονίαμα και να αφήνονται να σκληρύνουν. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός και ασταρώστε ολόκληρη την επιφάνεια με μια στρώση ασταριού PRYMER SE. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε ακόμη μια στρώση σε ολόκληρη την επιφάνεια με το τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης ADESAN G5 ΛΕΥΚΟ ή ΓΚΡΙ, τελειώστε την και αφήστε την να στεγνώσει.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Μετά τη σκλήρυνση του ενισχυμένου συστήματος Κόλλας-Πλέγματος, προχωρήστε με την εφαρμογή μιας στρώσης του σταθεροποιητικού ασταριού PRYMER PGM (εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AKROSIL A ακρυλικό μονωτικό αστάρι σιλοξάνης ή το ακρυλικό αστάρι Ναυτοτεχνολογίας PRYMER ACQ 100).

VIEROSIL ASX 1,2

Ο συνδυασμός PRYMER PGM και του έγχρωμου σοβά φινιρίσματος VIEROSIL ASX 1,2 αποτελεί μέρος του συστήματος VIEROCLIMA PV, το οποίο απολαμβάνει την τεχνική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA). Για σωστή εγκατάσταση, συνιστάται να ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης Vieroclima".

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν είναι γενικά έτοιμο για χρήση. Ανάλογα με τις ανάγκες (κλιματολογικές συνθήκες, τύπος επεξεργασίας) μπορεί να αραιωθεί με μέγιστο 1% νερό (ισοδύναμο με ένα ποτήρι νερό για συσκευασία των 25 kg). Ανακατέψτε καλά μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενής μάζα και εφαρμόστε μια στρώση με ανοξείδωτη σπάτουλα άνω λαβής. Στην συνέχεια δουλέψτε το υλικό με ένα πλαστικό μυστρί και πριν αρχίσει να στεγνώνει, απλώστε το με το ίδιο εργαλείο. Πλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην εφαρμόζετε σε τοιχοποιίες που εκτίθενται σε έντονη ηλιοφάνεια κατά την εφαρμογή ή σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος που στο υπόστρωμα ενδέχεται να φτάσει κάτω από τους + 5°C ή πάνω από τους +35°C τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 70%.
- Μην εφαρμόζετε μη συνεχόμενες παρτίδες παραγωγής στην ίδια πλευρά.
- Να εφαρμόζεται σε ομοιογενή υποστρώματα, ολοκληρώστε την τοιχοποιία της πρόσοψης χωρίς διακοπές, αποφύγετε την ανάκτηση υλικού όπου είναι στεγνό. Στην περίπτωση πολύ μεγάλων επιφανειών, προβλέψτε κατάλληλες διακοπές κοντά στις υδρορροές ή λούκια ή δημιουργήστε αρμούς διαστολής.
- Μετά την εφαρμογή, οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από πιθανή βροχή για τουλάχιστον 48 ώρες.
- Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΡΟΧΗ

Το προϊόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες στεγνώματος και πολυμερισμού εντός 8 - 10 ημερών σε καλές περιβαλλοντικές συνθήκες (+5°C / +35°C, Υγρασία μεγ. 85%). Εάν το προϊόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ξεπλυθεί από βρόχινο νερό, μπορεί να εμφανιστούν αντισταθμικά σημάδια και τρεξίματα με ημιδιαφανή και κολλώδη εμφάνιση. Αυτό το φαινόμενο, προσωρινής φύσης, δεν επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορεί εύκολα να εξαλειφθεί με το πλύσιμο με νερό ή με την αναμονή της επόμενης βροχής.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
- Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Εφαρμογή του VIEROSIL ASX 1.2 Viero με ενδεικτική μέση κατανάλωση 2,0 ÷ 2,4 Kg / m²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινιρίσμα	Ματ	
Πυκνότητα g/ml	1,80 ÷ 1,90	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	Πάστα	ASTM D 2196

VIEROSIL ASX 1,2

Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (για συνιστώμενο πάχος 1,2 mm) Kg / m ²	2,0÷2,4	ISO 7254
Συνιστάται πάχος ξηρού ανά στρώση	περίπου 1,2 mm	
Σημείο ανάφλεξης	Δεν είναι εύφλεκτο	UNI 8909
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 24 μήνες	UNI 10154
Στεγνό εις βάθος (ώρες)	24	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	Μετά από 24	
Επιφάνεια εφαρμογής	Για εξωτερική χρήση	
Αποχρώσεις	Λευκό και αποχρώσεις συλλογών Archipro 1, Archipro 2 & Nostri Colori Estreni	
Καθαρισμός Εργαλείων	Με νερό	
Εφαρμογή σπάτουλας % κατ 'όγκο	Έτοιμο προς χρήση Μέγιστο 1%	

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

**CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA**