

VIEROSIL Q

Σιλοξανικής σύνθεσης, βάσεως χαλαζία, υπέρ αναπνέων και υψηλής υδατοαπωθητικότητας χρώμα. Προσδίδει ισχυρή προστασία κατά των βρύων, άλγης και μούχλας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες, που περιέχει ρητίνες ακρυλ-σιλοξάνης βάσεως νερού, χαλαζία, ανόργανες χρωστικές και μικροποιημένα πληρωτικά και γεμιστικά.
- Πολύ καλά χαρακτηριστικά απωθητικότητας του νερού και διαπερατότητας στους υδρατμούς.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις παλαιές και νέες επιφάνειες.
- Χάρη στην ειδική σύνθεσή του, το προϊόν είναι εύκολο να εφαρμοστεί.
- Ο τύπος συνδετικού που χρησιμοποιείται καθιστά το προϊόν ανθεκτικό σε αλκάλια και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Μεγάλη σταθερότητα επίσης σε τοίχους ιδιαίτερα εκτεθειμένους στο ηλιακό φως και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, χάρη στη χρήση ελαφρών και ανθεκτικών σε αλκάλια χρωστικών.
- Περιέχει ειδικά συντηρητικά επιφανείας, τα οποία παρέχουν στην επίστρωση προληπτική προστασία από την ανάπτυξη βρύων, άλγης και μυκήτων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Εξωτερικές τοιχοποιίες
- Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, αστικές επιφάνειες τοίχου.
- Επιφάνειες τοίχου, τσιμεντοειδούς ή ασβεστικής βάσεως ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ UNI 8681

B.4.C.0.A.2.FC

Βαφή ενός συστατικού τελικού φινιρίσματος, βάσεως νερού, φυσικού στεγνώματος, καλυπτικό, ρητίνης ακρυλοσιλοξάνης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ - ΟΔΗΓΕΙΑ 2004/42/CE

Χρώμα εξωτερικής χρήσης για ορυκτά υποστρώματα.

Οριακή τιμή ΠΟΕ ΕΕ για το VIEROSIL Q (cat. Δ / γ): 40 g / L (2010). Το VIEROSIL Q περιέχει κατά μέγιστο 40 g/L ΠΟΕ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το VIEROSIL Q διατίθεται σε λευκό χρώμα και σύμφωνα με τα χρώματα που προτείνονται στις συλλογές Viero: Archipro 1 και Archipro 2 & Nostri Colori Estreni.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώστε το προϊόν με νερό 20% κάτ. Όγκο για την 1^η στρώση και 10% για την 2^η. Αραιώστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες και ανακατέψτε έως λάβετε ένα ομοιογενές μίγμα.

- Εργαλεία εφαρμογής: Ρολό και Πινέλο
- Καθαρισμός εργαλείων : με νερό αμέσως μετά τη χρήση

VIEROSIL Q

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Μην εφαρμόζετε σε τοιχοποιίες που εκτίθενται σε έντονη ηλιοφάνεια κατά την εφαρμογή ή σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος που στο υπόστρωμα ενδέχεται να φτάσει κάτω από τους +5°C ή πάνω από τους +35 ° C τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 80%.
- Μην εφαρμόζεται το προϊόν, τοπικά, πάνω από στεγνά σημεία, υπάρχει πιθανότητα να αφήσει σημάδι.
- Να εφαρμόζεται σε ομοιογενή υποστρώματα, ολοκληρώστε την τοιχοποιία της πρόσωσης χωρίς διακοπές, αποφύγετε την ανάκτηση υλικού όπου είναι στεγνό. Στην περίπτωση πολύ μεγάλων επιφανειών, προβλέψτε κατάλληλες διακοπές κοντά στις υδρορροές ή λούκια ή δημιουργήστε αρμούς διαστολής.
- Εφαρμόστε την 2^η στρώση τουλάχιστον 8 ώρες μετά την 1^η.
- Μετά την εφαρμογή, οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από πιθανή βροχή για τουλάχιστον 48 ώρες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	Προετοιμασία του υποστρώματος	Αστάρι / Υπόστρωμα	Φινιρίσμα
Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, ολοκληρωμένες επιφάνειες τοίχων πόλης	Καθαρίστε σχολαστικά, αφαιρώντας όλα τα ίχνη σκόνης.	Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός, εφαρμόστε μια στρώση ασταριού PRYMER ACQ και περιμένετε 24 ώρες.	
Επιφάνειες τοίχου από ασβέστη, τσιμέντο, σοβά, ήδη επικαλυμμένο ή μερικώς υποβαθμισμένο	συνθετικά χρώματα και επικαλύψεις: για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χαρακτηριστικά διαπνοής του προϊόντος, συνιστάται να αφαιρέσετε πλήρως τα παλαιά χρώματα και τα συνθετικά επιχρίσματα είτε με ειδικό διαβρωτικό είτε με πιεστικό και νεροβολή. ορυκτά ή απορροφητικά χρώματα και επικαλύψεις: αφαιρέστε όλα τα ίχνη βρωμιάς, μέρη που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα και τυχόν ξεφτισμένα σημεία.	Γεμίστε και εξομαλύνετε με συμβατά προϊόντα (βλ. Σειρά Viero) και αφήστε να στεγνώσουν. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός και εφαρμόστε μια στρώση αστάρι PRYMER ACQ και περιμένετε 24 ώρες. Εάν υπάρχουν ίχνη μούχλας ή βρύων εφαρμόστε πρώτα ένας διάλυμα καθαρισμού μούχλας και βρύων.	Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο δύο επάλληλες στρώσεις VIEROSIL Q .

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.

Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΡΟΧΗ

Το προϊόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες στεγνώματος και πολυμερισμού εντός 8 - 10 ημερών σε καλές περιβαλλοντικές συνθήκες (+5°C / +35°C, Υγρασία μεγ. 85%). Εάν το προϊόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ξεπλυθεί από βρόχινο νερό, μπορεί να εμφανιστούν αντιαισθητικά σημάδια και τρεξίματα με ημιδιαφανή και κολλώδη εμφάνιση. Αυτό το φαινόμενο, προσωρινής φύσης, δεν επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορεί εύκολα να εξαλειφθεί με το πλύσιμο με νερό ή με την αναμονή της επόμενης βροχής.

VIEROSIL Q

ANTOXH ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ

- Για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση του VIEROSIL Q, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε πλήρως οποιαδήποτε προϋπάρχουσα επικάλυψη χρώματος. Η μέγιστη υδατοαπωθητική απόδοση επιτυγχάνεται μετά από 28 ημέρες στεγνώματος.
- Τοπική επισκευή: για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα ρολό.
- Συνθήκες περιβάλλοντος και υποστρώματος:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής: μικρότερη +5°C / μεγαλύτερη +35°C
Σχετική υγρασία: < 80%
Θερμοκρασία υποστρώματος: μικρότερη +5°C / μεγαλύτερη +35°C
Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ισχυρό άνεμο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινιρίσμα	Mat	
Πυκνότητα g/ml	1,360 ÷ 1,500	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	15,000 ÷ 20,000	ASTM D 2196
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (m ² /lt)	7÷9	ISO 7254
Σημείο ανάφλεξης	Δεν είναι εύφλεκτο	UNI 8909
Επεξεργασία με κύκλο 4 ώρες UV / 60 °, 4 ώρες συμπίκνωση / 40 ° C UV-B λαμπτήρα, επιφάνεια ισοπλισμένου τσιμέντου προ-επεξεργασμένη με αστάρι PRYMER SE	Διατηρεί το χρώμα για 1200 ώρες συμπίκνωσης UV (σύμφωνα με το ISO 7724). Αντέχει σε θρυμματισμό για 1200 ώρες υπεριώδους / συμπίκνωσης (σύμφωνα με το ISO 4628/6)	ASTM G3 53
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 24 μήνες	UNI 10154
Διάχυση υδρατμών WDD g / m ² σε 24 ώρες	>150 g/m ² σε 24 ώρες Υψηλός	ISO 7783-2
Αντοχή στη διάχυση ατμών νερού SD (πάχος υμενίου 160 ξηρά μικρά)	0,06 Κλάση I (υψηλή σύμφωνα με EN 1062-1)	ISO 7783-2
Συντελεστής διαπερατότητας Υδρατμών	μ = 375	
Στεγνό στην αφή (ώρες)	1	
Στεγνό σε βάθος (ώρες)	Μέγιστο 24	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	4-8	
Εφαρμογή με ρολό / πινέλο % Αραίωση κάτ. Όγκο (με νερό)	1 ^η στρώση 20 % 2 ^η στρώση 10%	

VIEROSIL Q

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

VIEROSIL Q, χρώμα εξωτερικών επιφανειών με βάση χαλαζία, ρητίνες ακρυλ-σιλοξάνης, ανόργανες χρωστικές ουσίες, μικροποιημένα πληρωτικά και ειδικά συντηρητικά επιφανείας, που προστατεύουν την επικάλυψη από το σχηματισμό βρύων, άλγης και μυκήτων. Το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, με μέση κατανάλωση περίπου 0,25 lt / m².

Κατάλληλο για χρήση στην ανακαίνιση κτιρίων που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα αστικών περιοχών και επί επιφανειών σοβάδων, τσιμεντοειδή επιφανειών τοίχου, διαφορετικών κονιαμάτων ή ισοδύναμων, προκατασκευασμένων τσιμεντοειδή στοιχείων, πορώδη φυσικών πετρών και επιφανειών που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με άλλα χρώματα, μετά την προετοιμασία, πιθανή αποκατάσταση με αντιμυκηχικό διάλυμα και επακόλουθη εφαρμογή του ασταριού PRYMER ACQ.

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA.