



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΟ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλής ποιότητας λείο χρώμα νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες υψηλής ποιότητας.
- Ανθεκτικό στη σαπυνοποίηση.
- Υψηλή κάλυψη και πολύ καλή λευκότητα.
- Φινίρισμα Ματ.
- Αφήνει επιφάνεια με μικρή έως καθόλου συλλογή λεκέδων.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

- Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, αστικές επιφάνειες τοίχου.
- Τσιμεντοειδείς επιφάνειες τοίχου, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το VIEROTONE διατίθεται σε λευκό χρώμα και σύμφωνα με τα χρώματα που προτείνονται στις συλλογές Viero: Archipro 1 και Archipro 2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (UNI 8681)

B4.C.O.A.2.FB

Βαφή ενός συστατικού τελικού φινιρίσματος, βάσεως νερού, φυσικού στεγνώματος, καλυπτικό, ρητίνης ακρυλοσιλενίου.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (2004/42/CE)

Ματ χρώματα για εξωτερικούς τοίχους και οροφές.

Οριακή τιμή ΕΕ ΠΟΕ για γάτα VIEROTONE. (A / α): 30 g / L (2010). Το VIEROTONE περιέχει το πολύ 30 g / L ΠΟΕ.

Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα η ° 161/06 οι τιμές ΠΟΕ που αναγράφονται στη συσκευασία αναφέρονται στις καθορισμένες αραιώσεις και αραιωτικά και στα προϊόντα που βάφονται σύμφωνα με τους τύπους που μας υποδεικνύει.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΑΙΩΣΗ

- Με ρολό: αραιώση 30 - 35% κάτ. όγκο με νερό.
- Με πινέλο: αραιώση 35 - 45% κάτ. όγκο με νερό.
- Με πιστόλι βαφής: αραιώση 40 - 50% κάτ. όγκο με νερό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώστε με νερό και αναμίξτε σωστά μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενής μάζα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο
- Ρολό
- Πιστόλι βαφής

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Με νερό.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνιστούμε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και υποστρώματος μεταξύ + 5 ° C και + 35 ° C..
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος : <80%.
- Υγρασία επιφάνειας: <2%

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ

Το προϊόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες στεγνώματος και πολυμερισμού εντός 8 - 10 ημερών σε καλές περιβαλλοντικές συνθήκες (+ 5 ° C / + 35 ° C, Υγρασία μεγ. 85%). Εάν το προϊόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ξεπλυθεί από βρόχινο νερό, μπορεί να εμφανιστούν αντιαισθητικά σημάδια και τρεξίματα με ημιδιαφανή και κολλώδη εμφάνιση. Αυτό το φαινόμενο, προσωρινής φύσης, δεν επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορεί εύκολα να εξαλειφθεί με το πλύσιμο με νερό ή με την αναμονή της επόμενης βροχής.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	Προετοιμασία	Αστάρι/Υπόστρωμα	Φινίρισμα
Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, ολοκληρωμένες επιφάνειες τοίχων πόλης	Καθαρίστε σχολαστικά, αφαιρώντας όλα τα ίχνη σκόνης. Διορθώστε τις ατέλειες με κονίαμα ενισχυμένο με ίνες με ελεγχόμενη συρρίκνωση. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει ο τοίχος.	Εφαρμόστε μία στρώση ασταριού PRYMER ACQ κατάλληλα αραιωμένο. Σε περίπτωση πολύ έντονης εικόνας κιμωλίας εφαρμόστε (εναλλακτικά) μια στρώση PRYMER SE.	Εφαρμόστε 2 στρώσεις VIEROTONE .
Εξωτερικές επιφάνειες τοίχου, τσιμεντοειδούς, κονιάματος ή σοβά, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες	Αφαιρέστε όλα τα ίχνη λεκέδων, τα μέρη που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα και τυχόν ξεφτισμένα σημεία. Σε περίπτωση παρουσία μούχλας, καθαρίστε με ένα ενδεδειγμένο καθαριστικό. Διορθώστε ατέλειες και σημεία που απαιτείται επισκευή με ενισχυμένα με ίνες μη συρρικνωμένα επισκευαστικά υλικά. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει ο τοίχος.		
Εσωτερικές τοιχοποιίες που δεν έχουν βαφτεί ποτέ (νέος ώριμος σοβάς γύψινες επιφάνειες, προκατασκευασμένα πάνελ, γυψοσανίδα κ.λπ.)	Αφαιρέστε τη σκόνη και τα θραύσματα γύψου που δεν είναι τέλεια προσκολλημένα. Εξισορροπήστε τυχόν ατέλειες (τρύπες, ρωγμές ή ρηγματώσεις) με ενδεδειγμένο γεμιστικό υλικό-στόκο. Μετά από 2-6 ώρες από το τελευταίο γέμισμα, τρίψτε τους τοίχους και καθαρίστε καλά.	Εφαρμόστε μία στρώση ασταριού PRYMER ACQ κατάλληλα αραιωμένο. Στην περίπτωση νέων υποστρωμάτων γύψου ή διαφορετικών επιφανειών, εφαρμόστε (εναλλακτικά) μια στρώση PRYMER SE.	
Εσωτερικοί τοίχοι που είναι ήδη βαμμένοι με άλλα χρώματα	Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια από σκόνη ή λεκέδες και γεμίστε τυχόν ατέλειες με ενδεδειγμένο στόκο, τρίψτε και καθαρίστε την σκόνη.	Εφαρμόστε μία στρώση ασταριού PRYMER ACQ κατάλληλα αραιωμένο.	
Εσωτερικοί τοίχοι που είναι ήδη βαμμένοι με άλλα πλενόμενα χρώματα		Εφαρμόστε μία στρώση ασταριού PRYMER ACQ κατάλληλα αραιωμένο μόνο στις επιφάνειες που στοκάρτε.	

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το προϊόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες στεγνώματος και πολυμερισμού εντός 8 - 10 ημερών
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό, τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
- Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Εφαρμογή του VIEROTONE της Viero, υψηλής ποιότητας λείο χρώμα νερού με βάση ακρυλικές ρητίνες. Κατάλληλο για χρήση σε σοβά, ασβεστοκονίαμα τσιμεντοκονιάματα, προκατασκευασμένα τσιμεντοειδή στοιχεία και επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με άλλα χρώματα, κατάλληλα προετοιμασμένες και ασταρωμένες με αστάρι PRYMER ACQ ή PRYMER SE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Πολύ Ματ	UNI 9389
Πυκνότητα g/ml	1,30 ÷ 1,55 g/ml	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	9000 ÷ 12000 cps	ASTM D 2196
Σημείο ανάφλεξης	Δεν είναι εύφλεκτο	UNI 8909
Συνιστώμενο πάχος ξηρού	30 ÷ 50 μικρά ανά στρώση	ASTM D 1186
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	24 μήνες	UNI 10154
Στεγνό στην αφή (ώρες)	Μέγιστο 0,5 ώρα	
Στεγνό σε βάθος (ώρες)	Μέγιστο 24 ώρες	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	4 ÷ 8 ώρες	

Ιταλικό πρότυπο UNI 10795

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Αναλογία αντίθεσης	98,3 μέγιστο	M.U. 1631
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	15 ÷ 17 m ² /Lt	ISO 7254
Αντοχή στο πλύσιμο	> 5000 κύκλους υγρής απότριψης Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο	UNI 10560
Διάχυση υδρατμών WDD	833,33 g/m ² σε 24 ώρες – υψηλή	UNI 9396
Αντοχή στη διάχυση ατμών νερού SD (πάχος στρώσης 100 ξηρά μικρά) m	0,02 m	UNI 9396
Δείκτης Γυαλάδας	2,6 γυαλιστερό Πολύ Ματ	UNI 9389
Δείκτης λεκέδων	10,6 Μέτριος	UNI 10792

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13300

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Αναλογία αντίθεσης	Κλάση 2	ISO 6504-3
Απόδοση βάση Kubelka-Munk	7 m ² /Lt	ISO 6504-1
Αντοχή στο πλύσιμο	Κλάση 2	ISO 11998
Δείκτης Γυαλάδας	2,6 γυαλιστερό Πολύ Ματ	ISO 2813
Φινίρισμα στεγνού φιλμ	Λείο	ISO 1524

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA.

VIERO μια μάρκα της
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it