

AGUAPLACK TOP JOINT 2H

Στόκος σε σκόνη με βάση το γύψο για πλήρωση και φινίρισμα αρμών – 2 Ώρες



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για χρήση σε γυψοσανίδες.
- Γέμισμα και φινίρισμα αρμών.
- Για το γέμισμα γωνιοκράνων και κεφαλών βιδών.
- Κατάλληλο για την επίτευξη όλων των Επιπέδων Ποιότητας Q1 έως Q4, από την πλήρωση αρμών έως το τελικό σπατουλάρισμα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή μικρών οπών και ρωγμών σε γύψο ή γυψοσανίδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τα ειδικά πρόσθετα επιτρέπουν ένα γρήγορο, χωρίς σβώλους, μείγμα με επαρκή συνοχή.
- Πολύ καλή γεμιστική ικανότητα, προσφέρει χαμηλή συρρίκνωση.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά τριψίματος.
- Το εξαιρετικά λεπτό μέγεθος σωματιδίων αποδίδει ένα λείο και ποιοτικό φινίρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Σκόνη
Σύνθεση	Γύψος, ανόργανα πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα
Χρώμα	Λευκό
Μέγεθος σωματιδίων	Λεπτό < 200 μ
Αναλογία μείγματος	0,50 L νερό / 1kg σκόνης
Πυκνότητα	0,9 g/cm ³
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1, d0. Αφλεκτο
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργασία	Σπάτουλα, μεγάλη σπάτουλα (λεπίδα) γυψοσανίδας
Χρόνος εργασιμότητας	2 Ώρες στους 20°C
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	2 Ώρες στους 20°C
Εφαρμογή 2 ^{ης} Στρώσης	1 Ώρα μετά την εφαρμογή
Κατανάλωση	Αρμολόγηση: περίπου 0,3 kg/m ² Σπατουλάρισμα: 1,0kg/m ² /mm
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/ Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70679-001	Σάκος 25 kg	-	40 Σακιά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κεριά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του στόκου. Αφαιρέστε τη σκόνη από τους αρμούς. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό, δοχείο και εργαλεία για να αναμίξετε το προϊόν. Προσθέστε 2 μέρη σκόνης σε 1 μέρος νερού (20 Kg σκόνη - περίπου 10 L νερό). Ανακατέψτε ζυwhρά, κατά προτίμηση με ηλεκτρικό αναδευτήρα, για να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη πάστα. Περιμένετε 5 λεπτά πριν τη χρήση. Η αναλογία σκόνης-νερού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την απαιτούμενη σύσταση. Η πάστα παραμένει επεξεργάσιμη για περίπου 2 ώρες στους 20°C. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν και οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν τον χρόνο εργασίας. Μην ανακατεύετε μόλις ξεκινήσει η διαδικασία πήξης. Μην προσθέτετε νερό ή σκόνη μόλις ξεκινήσει η διαδικασία πήξης. Μην προσθέτετε υπερβολικό νερό για να αποφύγετε τη συρρίκνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γεμίστε την ένωση και κεντράρετε την ταινία πάνω από την ένωση, στη συνέχεια τοποθετήστε την πιέζοντας προς τα κάτω με μια σπάτουλα και επικαλύψτε αμέσως. Εφαρμόστε τη 2η στρώση υπερβαίνοντας τα 3 έως 5 cm από κάθε πλευρά του αρμού. Αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Τρίψτε με άμμο μόνο όταν η ένωση έχει στεγνώσει καλά. Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια, εφαρμόστε το αστάρι Beissier Drywall Primer για προετοιμασία για βαφή ή Beissier FIXACRYL για προετοιμασία για επενδύσεις τοίχων. Εργαλεία: στοκαδόρος, λεπίδα, σπάτουλα. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

Για το γέμισμα των αρμών, χρησιμοποιείτε πάντα ταινία από χαρτί ή υαλόπλεγμα. Μην ανακατεύετε με σοβά ή άλλα υλικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 1 έτος. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η σκόνη πρέπει να συλλέγεται, να σφραγίζεται καλά σε σάκους και να απορρίπτεται σε εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχύοντα Πρότυπα και Πιστοποιητικά :

Classification EN-13963:2014

CE	15	AQUAPLACK TOP JOINT 2H Jointing material for gypsum plasterboards. Type 3A. Αντίδραση στην φωτιά-A2 s 1 d0 Αντοχή κάμψης – F >400
	B.0071	
	EN 13963:2014	

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις :



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.