



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΙΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ – ΣΟΒΑΣ ΠΗΛΟΥ (Λευκό)

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Χρωματίζεται με τη χρήση ξηρής χρωστικής με βάση ορυκτά στοιχεία. Μεγάλη παλέτα χρωμάτων με περισσότερα από 100 αποχρώσεις!

- Μόνο στεγνό καθαρίσμα
- Δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες
- Δεν προκαλεί αλλεργίες
- Αοσμο
- Τα εργαλεία πλένονται μόνο με νερό
- Φυσικό 100% προϊόν
- Διαπερατό στους υδρατμούς
- Μη εύφλεκτο

Ο ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΙΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις ως τελικό φινίρισμα τοίχου απευθείας στις ακόλουθες επιφάνειες:

- Γυψοσοβά
- Ασβεστοσοβά
- Τσιμεντοσοβά
- Γυψοσανίδα (πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική αρμολόγηση και γέμισμα βιδών στερέωσης)
- Τσιμεντοσανίδα και Ινοσανίδα
- MDF (πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική προετοιμασία με αστάρι Quartz primer)
- Προηγούμενως επικαλυμμένες, βαμμένες και τραχιές επιφάνειες

Συσκευασία: 25Kg – Απόδοση: 16 m²/ για περίπου ~2-3 mm / Λευκό Ματ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Είναι ένα μείγμα λευκής αργίλου, μαρμάρου και τεχνολογικών πρόσθετων αραιωμένων με νερό. Τα συστατικά που δημιουργούν το μείγμα δεν θεωρούνται επικίνδυνα.



ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ρίξτε 8,5-9 λίτρα νερό σε έναν δοχείο 35 λίτρων. Ρίξτε όλο το δοχείο με την χρωστική ουσία ορυκτών χρωστικών αναλόγως της επιλεγμένης απόχρωσης, ανακατέψτε καλά με ηλεκτρικό μίξερ και ρίξτε σταδιακά ολόκληρη τη συσκευασία του λευκού διακοσμητικού Αργιλικού σοβά. Αφήστε το μείγμα να «καθίσει» για τουλάχιστον 30' λεπτά έως 1 ώρα και ανακατέψτε ξανά πριν αρχίσετε την εφαρμογή.

Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος σε δύο λεπτές στρώσεις του 1 mm.

Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας σπάτουλες από ανοξείδωτο χάλυβα με άνω λαβή, δουλέψτε από πάνω προς τα κάτω.

Κρατήστε το παρασκευασμένο μείγμα καλά κλεισμένο. Συνιστάται η χρήση του μείγματος εντός 1-2 εβδομάδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπο	LST EN 998-1:2017
Δύναμη δεσμού	0.2 N/mm ² (MPa)
Η λεπτότητα των κόκκων όχι μεγαλύτερη από	0.5 mm
Περιεκτικότητα σε νερό	8,5 – 9 L/ 25 Kg
Πάχος στρώσης Αργιλικού σοβά, κατά την εφαρμογή δύο στρώσεων	Περίπου 2-3 mm
Μέγιστο πάχος σοβά, κατά την εφαρμογή 1 στρώσης	Περίπου 1 mm
Θερμοκρασία εφαρμογής	> +5 °C
Υγρασία εφαρμογής	< 70 %
Διάρκεια στεγνώματος	Από 4 ώρες έως 24 ώρες
Κατανάλωση ξηρού μείγματος	~0.7 kg/m ² /1 mm
Διάρκεια αποθήκευσης (ημερομηνία κατασκευής βλέπε στη συσκευασία)	36 μήνες
Χρώμα	Λευκό Ματ
Πακέτο	25 Kg

 16	
Lietuvos prekybos kompanija, UAB Plytinės g. 1, Geistariškės, Alytaus raj. Lietuva (Lithuania) LT – 64234	
LST EN 998-1:2017 General plastering mortar	
Bond strength	≥0.2 N/mm ² (MPa)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο διακοσμητικός Αργιλικός σοβάς (σοβάς Πηλού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση εσωτερικών τοίχων, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε μια φυσική και ζεστή διακόσμηση ως ένα μοντέρνο εσωτερικό περιβάλλον, κατάλληλο για μια σειρά χώρων. Το σοβάτισμα είναι μια διαχειρίσιμη εργασία και δεν χρειάζεται να γίνει μόνο από επαγγελματίες – ακόμα και κάποιος που το κάνει για πρώτη φορά μπορεί να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο διακοσμητικός Αργιλικός σοβάς (σοβάς Πηλού) εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, όπως διαφορετικής φύσης σοβάδες, γυψοσανίδες, ινοσανίδες και τσιμεντοσανίδες ή ακόμα και παλαιές επιφάνειες, επικαλυμμένες με χρώμα που είναι σταθερό και σε καλή κατάσταση και τέλος επί κεραμικών πλακιδίων (με προηγούμενη σχετική προετοιμασία). Το συνολικό πάχος του σοβά είναι 2-3 mm.

Ο διακοσμητικός Αργιλικός σοβάς (σοβάς Πηλού) είναι λευκός, οπότε αν θέλετε να δουλέψετε με έγχρωμο σοβά, προσθέστε ένα δοχείο ορυκτής χρωστικής του επιλεγμένου χρώματος κατά την ανάμειξη. Η παλέτα χρωμάτων ορυκτών χρωστικών έχει περισσότερες από 100 διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι ο καθένας θα βρει το κατάλληλο χρώμα για το έργο του.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν αναμιγνύετε τη χρωστική ουσία στο σοβά, καθώς αυτό θα καθορίσει την ποιότητα του σοβατίσματος. Προσθέστε 8,5 L νερό σε ένα δοχείο τουλάχιστον 35 L και, στη συνέχεια, προσθέστε ολόκληρη τη χρωστική. Στη συνέχεια, ανακατέψτε καλά χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό μίξερ. Μετά από περαιτέρω ανάδευση, ρίξτε σιγά σιγά ολόκληρη τη συσκευασία του διακοσμητικού Αργιλικού σοβάς, ανακατέψτε καλά και σκεπάστε το δοχείο για να αφήσετε το μείγμα να «καθίσει» για από 30' λεπτά έως και 12 ώρες. Το μείγμα μπορεί να φαίνεται αρκετά υγρό, αλλά θα πήξει αργότερα. Πριν από την έναρξη εργασίας εφαρμογής, ανακατέψτε ξανά τον σοβά.

Μην ανησυχείτε για το χρώμα του υγρού μείγματος – καθώς στεγνώνει, θα γίνει πολύ πιο φωτεινό και μόλις στεγνώσει πλήρως, θα είναι ακριβώς το χρώμα που έχετε επιλέξει.

Ενώ περιμένετε ο διακοσμητικού Αργιλικός σοβάς να «καθίσει», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κολλητικές προστατευτικές ταινίες για να προστατέψετε τους παρακείμενους τοίχους, τις οροφές, τα δάπεδα, τους ηλεκτρικούς διακόπτες και άλλα μέρη του τοίχου. Αυτή η κολλητική προστατευτική ταινία μπορεί επίσης να βοηθήσει στο σχηματισμό μιας όμορφης εσωτερικής γωνίας, αν και πρέπει να σημειώσετε ότι όταν κολλάτε την προστατευτική ταινία στον διπλανό τοίχο, δεν μπορείτε να την κολλήσετε απευθείας στη γωνία – είναι απαραίτητο να αφήσετε ένα κενό 2 mm μεταξύ της ταινίας και την εσωτερική γωνία, ώστε ο Αργιλικός σοβάς να μην θρυμματίζεται όταν ξεκολλάτε την ταινία μετά το σοβάτισμα του τοίχου.

Εάν χρησιμοποιούνται πλαστικές, αλουμινένιες ή άλλες γωνίες φινιρίσματος (γωνιόκρανα) και μισές γωνίες στις εξωτερικές γωνίες των τοίχων, πρέπει πριν από την εφαρμογή του διακοσμητικού Αργιλικού σοβά να ασταρωθούν δύο φορές με ένα αστάρι που προάγει την πρόσφυση και περιέχει πληρωτικό χαλαζιακής άμμου, για να διασφαλιστεί ότι ο σοβάς θα κολλήσει σωστά στα σημεία αυτά.

Το μείγμα Αργιλικού σοβά εφαρμόζεται με τυπικά εργαλεία επίστρωσης, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα άνω λαβής για να σχηματιστεί ένα συμπαγές σχέδιο. Η σχετική σπάτουλα θα πρέπει να είναι εύκαμπτη και όχι πολύ σκληρή. Οι άκρες και οι γωνίες πρέπει να είναι στρογγυλεμένες για να μην αφήνονται κοψίματα στον τοίχο. Το ποιοτικό μέταλλο θα διασφαλίσει ότι το εργαλείο δεν αφήνει μαύρα σημάδια στον τοίχο.



Θα πρέπει να εργάζεστε με κινήσεις μεσαίου μήκους, τοποθετώντας την σπάτουλα σε μια περιοχή που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σοβάς ή στην πλησιέστερη γωνία. Αυξήστε σταδιακά την επιφάνεια εφαρμογής συνεχίζοντας το σοβάτισμα κατά μήκος της γραμμής των άκρων και έτσι θα αποτρέψετε το στέγνωμα τυχόν άκρων. Σημειώστε ότι η σπάτουλα τοποθετείται σε σημείο που δεν έχει ακόμη σοβατιστεί και αφαιρεθεί σε ήδη σοβατισμένο χώρο, τον οποίο δεν θα ακουμπήσουμε άλλο με το εργαλείο. Είναι καλύτερο να εργάζεστε σε ακανόνιστο σχήμα - μην εργαστείτε ποτέ σε τετράγωνο ή ακόμα και ρίγες. Συνιστούμε επίσης να εφαρμόζεται τον σοβά στις άκρες όσο πιο ακανόνιστα και αραιότερα γίνεται, ώστε αργότερα, ακόμη και μετά από λίγο στέγνωμα, να ενωθούν πιο όμορφα με το φρέσκο-εφαρμοσμένο μείγμα.

Κατά την εργασία, καθαρίζετε τακτικά τη σπάτουλα για να μην στεγνώσει ο Αργιλικός σοβάς και τα στεγνά υπολείμματα επηρεάσουν την ποιότητα της εργασίας σας.

Καθώς εργάζεστε, η μία άκρη της σπάτουλας πρέπει να είναι ελαφρώς ανασηκωμένη και η εργασία πραγματοποιείται πιέζοντας ελαφρά το εργαλείο στον τοίχο. Μην ακουμπάτε όλο το επίπεδο της σπάτουλας στον τοίχο γιατί θα κολλήσει και θα δυσκολευτείτε να μοιράσετε το μείγμα όμορφα και αραιά. Και αν το κρατήσετε πολύ όρθιο, η σπάτουλα θα «ξύσει» τον τοίχο και το μείγμα θα είναι πολύ λεπτό.

Συνιστούμε να μην τελειώνετε τις εξωτερικές γωνίες κατά το σοβάτισμα, καθώς αυτό θα είναι χρονοβόρο. Είναι καλύτερο να κόψετε το μείγμα που περισσεύει στις γωνίες με την άκρη μιας σπάτουλας και να τρίψετε με ένα ειδικό λειαντικό σφουγγάρι.

Μόλις στεγνώσει ο Αργιλικός σοβάς, ξεκολλήστε τις προστατευτικές ταινίες από τον διπλανό τοίχο και εφαρμόστε ξανά, αφήνοντας ένα κενό περίπου 2 mm, μόνο αυτή τη φορά σε τοίχο που έχετε ήδη σοβατίσει με τον διακοσμητικό Αργιλικό σοβά.

Όταν βγάλετε την ταινία, θα δείτε ήδη ότι έχει σχηματιστεί μια ωραία και λεία γωνία.

Όταν η πρώτη στρώση στεγνώσει πλήρως, μετά από περίπου 12-24 ώρες, μπορείτε να εφαρμόσετε μια δεύτερη στρώση διακοσμητικού Αργιλικού σοβά χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές όπως στην πρώτη στρώση.

Πριν ξεκινήσετε τη εφαρμογή της δεύτερης στρώσης, φροντίστε να ανακατέψετε ξανά το μείγμα. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον 200 ml νερό για τη δεύτερη στρώση, για να δουλέψετε το μείγμα πιο εύκολα.

Αφού στεγνώσει ο Αργιλικός σοβάς, ο τοίχος πρέπει να είναι ισχυρός και σταθερός. Εάν αισθάνεστε μερικά χαλαρά σωματίδια μαρμάρου όταν τον αγγίζετε, σας συνιστούμε να σκουπίζετε απαλά τον τοίχο με ένα στεγνό πανί. Στο μέλλον, σκουπίστε μόνο με ένα στεγνό πανί εάν η επιφάνεια λερωθεί.

Το φινίρισμα τοίχων με Αργιλικό σοβά είναι απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και πλήρως διαπερατό στους ατμούς, γεγονός που εξασφαλίζει ένα υγιές μικρόκlima στους χώρους και για την ευεξία σας.

Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.