

**SMALTO 3 IN 1 LUCIDO**

Κωδικός IMA164952T

Ανανέωση 02 της 18.06.2021

Σελ. 1 από 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή	Υψηλής απόδοσης γυαλιστερό σμάλτο με βάση το νερό		
Προορισμός χρήσης	Για Εσωτερική/Εξωτερική χρήση. Ιδανικό προϊόν για την προστασία και διακόσμηση επιφανειών σιδήρου, ξύλου και γαλβανισμένης λαμαρίνας		
Κύρια Χαρακτηριστικά	• Σμάλτο 3σε1 • Άμεση εφαρμογή στο υπόστρωμα χωρίς την ανάγκη ασταριού • Έτοιμο για χρήση • Άμεση εφαρμογή σε σκουριά που δεν ξεφλουδίζει • Άοσμο • Ανθεκτικό στους λεκέδες		
Κύρια τεχνικά στοιχεία	Τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια δεδομένα στους 20°C και στο 60% Σχετική Υγρασία
	Όψη και φινιρίσμα	UNI EN ISO 2813	>70 gloss Γυαλιστερό
	Θεωρητική απόδοση	ISO 7254	11 ÷ 13 m ² /L
Διαθέσιμα χρώματα	Λευκό και Μαύρο		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώση και προετοιμασία του προϊόντος	Με νερό • Εφαρμογή με πινέλο: έτοιμο προς χρήση, μπορεί να αραιωθεί έως 5%. • Εφαρμογή ρολό: έτοιμο προς χρήση, αραιώστε στο μέγιστο εάν χρειάζεται 5%. • Με πιστόλι βαφής: η προετοιμασία εξαρτάται από το μηχάνημα ψεκασμού, συμβουλευτείτε κατασκευαστή για την ρύθμιση, πιθανή αραιώση σε μέγιστο 5%. Ακροφύσιο Ριπολίνης: 0,38 mm ÷ 0,48 mm. Πίεση: 60-110 atm
Εργαλεία εφαρμογής	• Πινέλο με φυσική ή συνθετική τρίχα • Ρολό ριπολίνης αφρολέξ για σμάλτα με βάση το νερό • Συμβατικό Πιστόλι βαφής και Airless
Προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής	• ΝΕΟ ΣΙΔΕΡΟ ◦ Αφαιρέστε τυχόν σκουριές με μια συρμάτινη βούρτσα ή σμυριδόπανο. ◦ Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν. • ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ◦ Τρίψτε σχολαστικά την επιφάνεια εργασίας ◦ Αφαιρέστε τυχόν στρώματα που ξεφλουδίζουν. ◦ Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν. • ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΞΥΛΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ◦ Εφαρμόστε μια στρώση βερνίκι εμποτισμού MaxMeyer Incolore με βάση το νερό

	○ Τρίψτε την επιφάνεια του ξύλου με λειαντικό χαρτί και καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί • ΞΥΛΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ○ Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια και καθαρίστε με ένα υγρό πανί. ○ Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις αστάρι ξύλου με βάση το νερό MaxMeyer αφού προηγουμένως τρίψετε ελαφρώς. ○ Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί πριν το βάψετε • ΔΥΣΚΟΛΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ - (Γαλβανισμένη λαμαρίνα, αλουμίνιο, PVC) ○ Τρίψτε καλά την επιφάνεια για να εξασφαλίσετε την απαραίτητη πρόσφυση, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα ανάλογα: γυαλόχαρτο ηλεκτρικό τριβείο, αμμοβολή. ○ Καθαρίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν
Σύστημα εφαρμογής	Εφαρμογή 2 στρώσεων του ΓΥΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ 3 ΣΕ 1, απλώνοντας καλά το προϊόν και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης. • Στεγνό στην αφή: 2 ώρες • Βαθύ στέγνωμα: μέγιστο 12 ώρες • Για επαναβαφή: 6 ώρες - σε λιγότερο απορροφητικά υποστρώματα τουλάχιστον 24 ώρες
Συνθήκες εφαρμογής	• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη, λίπη και οποιαδήποτε άλλη ρυπογόνο ουσία. • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +10°C / μέγ. +35°C • Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75% • Θερμοκρασία επιφάνεια εφαρμογής: min. +10°C / μέγ. +35°C
Γνωστές ασυμβατότητες	Καμία. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που αναφέρεται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία μας
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Καθαρίστε τα χρησιμοποιημένα εργαλεία εξαλείφοντας όσο το δυνατόν περισσότερη βαφή χρησιμοποιώντας επανειλημμένα την εσωτερική άκρη του δοχείου. Βυθίστε τα εργαλεία σε ελάχιστη ποσότητα νερού.
Προφυλάξεις ασφαλείας	• Κλείστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση. • Φυλάσσεται ερμητικά κλειστό, μακριά από πηγές θερμότητας, μακριά από παγετό και άμεσο ηλιακό φως. • Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη फिल्म προϊόντος ή αποξηραμένα υπολείμματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
Προειδοποιήσεις	Καμία

ALTRE INFORMAZIONI			
Ταξινόμηση ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)	Χρώματα για εσωτερικά/εξωτερικά φινιρίσματα για ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό. Οριακή τιμή EU ΠΟΕ για το ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΜΑΛΤΟ 3 ΣΕ 1 (κατ. Δ/δ): 130 g/L (2010). Το ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΜΑΛΤΟ 3 ΣΕ 1 περιέχει το πολύ 130 g/L ΠΟΕ.		
Άλλες Τεχνικές πληροφορίες	Τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια δεδομένα στους 20°C και στο 60% Σχετική Υγρασία
	Πυκνότητα	UNI 8910	1,20÷1,30 g/ml
	Ιξώδες	ASTM D 2196	3200÷3600 cps
	Σημείο Ανάφλεξης	UNI 8909	Άφλεκτο
	Διάρκεια αποθήκευσης	UNI 10154	Τουλάχιστον 24 μήνες
	Σύνθεση		ΑΚΡΥΛΙΚΟ
Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τυχόν αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.			