



Peinture ECO VELOURS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

Peinture ECO VELOURS

Χρώμα τοίχων κατασκευασμένο από 50% ανακυκλωμένα υλικά.

Η ρητίνη που χρησιμοποιείται στο Χρώμα ECO VELOURS προέρχεται από την ανακύκλωση παρμπρίζ αυτοκινήτων.

ΧΡΗΣΗ

Χρώμα νερού για εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: $1,2 \pm 5 \text{ gr / lt}$ στους 25°C

ιξώδεις: = = =

απόδοση: $12 \text{ m}^2 / \text{lt}$ (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ – βελούδινο

χρώματα: -

συσκευασία: 0,5L – 2,0L

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 4 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 12 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το χρώμα τοίχων ECO VELOURS είναι Λεία βαφή με βελούδινο φινίρισμα για τοίχους και ξυλεπενδύσεις. Η ρητίνη που χρησιμοποιείται στο Χρώμα ECO προέρχεται από την ανακύκλωση παρμπρίζ αυτοκινήτων. Το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος είναι 6 έως 7 φορές χαμηλότερο από μια συμβατική ρητίνη με βάση το νερό.

Τα υλικά πλήρωσης που παρέχουν κάλυψη στο χρώμα προέρχονται από την ανακύκλωση τοπικά παραγόμενων κοχυλιών και στρειδιών.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από μέταλλο, ανακυκλώσιμη ακόμα και όταν είναι λερωμένη (να αποτίθεται σε κέντρο ανακύκλωσης μετά τη χρήση). Ο χάλυβας είναι ένα από τα πιο ανακυκλωμένα υλικά (>70%). Ο αριθμός των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων είναι < 1g/λίτρο για καλύτερη ποιότητα αέρα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 1g/L (ανώτατο όριο EE 30g/L) Κατ.Υ/α	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και στεγνές.

- Πάνω από παλαιά χρώματα: Πλύνετε και ξεπλύνετε με νερό. Εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού Primer ECO με ένα ρολό ή ένα φαρδύ πινέλο.

- Σε σοβά, γυψοσανίδες και πορώδη υποστρώματα: τρίψτε και αφαιρέστε την σκόνη. Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση ασταριού Primer ECO αραιωμένο με 5% νερό. Αφήστε να στεγνώσει ± 4 ώρες και στη συνέχεια εφαρμόστε μια δεύτερη χωρίς αραιώση στρώση. Μην εφαρμόζετε σε ταπετσαρίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση.
Αραιώση: χωρίς αραιώση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολό και πινέλο.

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε το χρώμα με ρολό ριπολίνης μικροφίμπερ πέλους 5mm ή αφρώδες ρολό. Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε επιφάνεια από 1 έως 2 m² για να αποφύγετε σημάδια και ενώσεις. Εφαρμόστε σταυρωτά πρώτα από πάνω προς τα κάτω και μετά από αριστερά προς τα δεξιά. Ολοκληρώστε φινιρίζοντας από πάνω προς τα κάτω.

Αφήστε να στεγνώσει για 4 ώρες και στη συνέχεια εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση εάν χρειάζεται.

TIPS & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Για βέλτιστη απόδοση, διασταυρώστε τις στρώσεις κατά την εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.