



SATURATEUR TERRASSES & BARDAGES biosourcé

Προϊόν εμποτισμού μεγάλης διάρκειας που προστατεύει και θρέφει σε βάθος όλα τα οριζόντια (βεράντες, περιβάλλοντα πισίνας) και κάθετα εξωτερικά ξύλα (επενδύσεις, στέγαστρα, πέργκολες, σήτες ιδιωτικότητας, φράχτες κ.λπ.), δίνοντάς τους μια όμορφη ματ φυσική εμφάνιση.

- Υψηλή αντοχή: έως και 4 χρόνια αντοχής σε κάθετο ξύλο*
- Βεράντες: ανθεκτικές σε χλωριωμένο νερό και λεκέδες, αντιολισθητικές.
- Όλα τα είδη ξύλου: Εξωτικό, Πεύκο, Έλατο Douglas, Κόκκινος κέδρος

Περιέχει 87% φυσικά, ορυκτά και βιολογικά συστατικά (όχι από βιολογική γεωργία), συμπεριλαμβανομένου 20% άνθρακα βιολογικής προέλευσης που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- **Νέο εξωτικό ξύλο:** απολίπανση με ασετόν
- **Παλιό, λεκιασμένο ή γκριζαρισμένο ακατέργαστο ξύλο:** καθαρίστε με Syntilor - Dégriseur Nettoyant ή επαναφέρεται πλήρως το ακατέργαστο ξύλο τρίβοντας διαδοχικά με γυαλόχαρτο (κοκ.40, 60 και μετά 80).
- **Βαμμένο, λεκιασμένο ή βερνικωμένο ξύλο:** απογυμνώστε το ξύλο (τρίψτε με γυαλόχαρτο 40, 60 και μετά 80 ή αφαιρέστε με διαβρωτικό Syntilor).
- Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με ένα κατάλληλο προϊόν κατά των ξυλοφάγων εντόμων ξύλου.

Συμβουλή SYNTILOR: ένα ελαφρύ τρίψιμο (γυαλόχαρτο κοκ.80), μετά την προετοιμασία, θα ανοίξει τους πόρους και θα διευκολύνει τη διείσδυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι στεγνό (3 μέρες καλό καιρό πριν την εφαρμογή, χωρίς βροχή εντός 24 ωρών μετά τη 2^η στρώση). Να μην εφαρμόζεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες άνω των 25 °C.

- Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση, μην αραιώνετε.
- Εφαρμόστε μια πρώτη λεπτή στρώση προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου (εμποτίστε καλά τις αυλακώσεις, τους αρμούς και τα άκρα). Αφήστε να εισχωρήσει για 20' με 30' λεπτά.
- Εφαρμόστε τη 2^η λεπτή στρώση μόλις το ξύλο χάσει την «υγρή» όψη του. Απλώστε το προϊόν που περισσεύει με ένα πινέλο για να αποφύγετε ίχνη τρεξίματος ή τονισμού.
- Βεράντες: περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν τις επαναφέρετε στην κυκλοφορία.

* Έως 4 χρόνια αντοχή σε κάθετο ξύλο: νέο ή παλιό ξύλο, υγιές, καθαρό, μη λιπαρό και στεγνό, σωστά προετοιμασμένο. Η εφαρμογή γίνεται σε 2 στρώσεις. Πλήρες στέγνωμα υπό κανονικές συνθήκες. Πραγματοποιήστε ενδιάμεση συντήρηση μετά από 2 χρόνια εάν είναι απαραίτητο.

3

ΒΗΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Εφαρμόστε απευθείας μια νέα στρώση του εμποτιστικού **Saturateur Terrasses & Bardages** σε περιοχές που έχουν ξανοίξει ή ξεθωριάσει από τις ακτίνες UV και τις άσχημες καιρικές συνθήκες.
- Καθυστερημένη συντήρηση: δείτε το βήμα 2 της προετοιμασίας.



FABRIQUÉ EN FRANCE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,02 (± 0,03)
ΣΥΝΟΧΗ	Ρευστό υγρό
ΣΤΕΓΝΟ (στους 20°C - 65% υγρασία)	Μεταξύ στρώσεων : 20' – 30' λεπτά Πλήρως : 12 Ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	10 - 12 m ² ανά Λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Ματ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Μην εφαρμόζετε βαφή ή βερνίκι εμποτισμού εκ των προτέρων. Μην εφαρμόζετε πάνω από άλλο εμποτιστικό ή πάνω από εξωτερικό προϊόν προστασίας ξύλου.
- Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 3 ημέρες με καλό καιρό πριν την εφαρμογή και χωρίς κίνδυνο βροχής εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή της 2^{ης} στρώσης.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12°C ή πάνω από 25°C.
- Μην εφαρμόζετε σε άμεσο ηλιακό φως.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από παγετό, ζέστη και υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΝΕΡΟ