



FLEUR DESIGNER'S PAINT

Υπέρ διαφανές Υγρό Γυαλί 1:1

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές εποξειδικό προϊόν χωρίς διαλύτες.

Εφαρμόζεται ως "αυτοεπιπεδούμενο". Το **Υπέρ διαφανές Υγρό Γυαλί 1:1** επιτρέπει στο υπόστρωμα να παραμένει ορατό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενσωματωθούν σχέδια και αντικείμενα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Καταστήματα – Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι
Εστιατόρια και Μπαρ – Διαμερίσματα
Επίπεδα αντικείμενα – Τραπέζια – Διακοσμητικοί δίσκοι & σερβιρίσματος
Επιφάνειες κουζίνας - Κοσμήματα και αντικείμενα από καλούπια σιλικόνης.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το υπόστρωμα πρέπει να έχει ελάχιστη αντοχή σε θλίψη 25 N/mm² και αντοχή εφελκυσμού 1,5 N/mm².

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τα υποστρώματα που θα εφαρμοστεί το **Υπέρ διαφανές Υγρό Γυαλί 1:1** πρέπει να είναι στερεά, στεγνά*, επίπεδα, απορροφητικά, μη λεκιασμένα από λάδια, απορρυπαντικά, σκόνη ή άλλες ουσίες.

Σε εφαρμογές πάνω από πλακάκια, οι επιφάνειες των πλακιδίων πρέπει να τριφτούν καλά μέχρι να επιτευχθεί μια ματ όψη.

Σε δάπεδα που έχουν ήδη επεξεργαστεί με ρητίνη, πρέπει να ελεγχθεί η τέλεια πρόσφυση της επιστρώσης. Εάν ναι, τρίψτε και στη συνέχεια προχωρήστε στην εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε τα δύο συστατικά σε ένα μόνο δοχείο σε αναλογία 1:1 και ανακατέψτε αργά για τρία (3') λεπτά. Αφήστε το μίγμα να πολυμεριστεί για δύο (2') λεπτά και εφαρμόστε μέσα σε 30'-40' λεπτά.

Διανείμετε το προϊόν περιχύνοντας ή χρησιμοποιώντας μια οδοντωτή σπάτουλα.

Εάν είναι απαραίτητο, περάστε τον κύλινδρο φυσαλίδων για να κάνετε την επιφάνεια ομοιόμορφη και να διευκολύνετε την ομοιομορφία του συστήματος.

Για να εξαλείψετε φυσαλίδες αέρα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί, εφαρμόστε λίγη θερμότητα (για παράδειγμα, με ένα πιστόλι θερμότητας).

Το ιδανικό βάθος έκχυσης είναι μεταξύ 1 και 3 mm. Για μεγαλύτερο πάχος ρίξτε περισσότερες στρώσεις και αφήστε να στεγνώσουν μεταξύ των εφαρμογών.

Όψη

Υπέρ διαφανές

Ειδικό Βάρος (στους 25°C)

1,10 +/- 0,05 g/ml

Ιξώδες (στους 25°C)

600 +/- 120 mPascal (spindle 2, rpm 60)

Σημείο Ανάφλεξης

> 100 °C

Αναλογία ανάμειξης

Κατά βάρος: A=100, B=100

Χρόνος εργασιμότητας του μείγματος (50%)

15°C > 90' λεπτά 25°C 60' λεπτά 30°C > 40' λεπτά

Σχετική Υγρασία)



FLEUR DESIGNER'S PAINT

Υπέρ διαφανές Υγρό Γυαλί 1:1

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12, 14, 16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

Στεγνό στην αφή (50% U.R.)	15°C 18-22 ώρες 25°C 8-10 ώρες 30°C 4-6 ώρες
Στεγνό για χρήση (50% U.R.)	25°C 24 ώρες
Επαναβαφή (50% U.R.)	25°C από 18 έως 36 ώρες
Στεγνό για πάτημα/έντονη χρήση (50% U.R.)	25°C 7 ημέρες
Αντοχή σε θλίψη (UNI 4279)	90 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη (UNI 7219)	80 N/mm ²
Αντοχή σε εφελκυσμό (ASTM D 638)	62 N/mm ²
Αντοχή στην τριβή (UNI 8298-9)	55-65 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri – 1000 g di peso)
Χημική αντοχή	Καλή αντίσταση σε διάφορους επιθετικούς παράγοντες (συμβουλευτείτε την Τεχνική Υπηρεσία μας)
Γραμμικός συντελεστής θερμικής διαστολής	20x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Συνθήκες χρήσης	Θερμοκρασίες μεταξύ +15°C και +30°C, U.R. < 50% και υγρασία υποστρώματος < 4% (*)
Διαλύτης για εργαλεία καθαρισμού	Οινόπνευμα
Αποθήκευση	Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος κάθε φορά θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 35°C (**)
Συντήρηση επίστρωσης	Για εργασίες καθαρισμού χρησιμοποιήστε ουδέτερα απορρυπαντικά

(*) Εφαρμογή σε θερμοκρασίες υποστρώματος και κάτω από 15°C: Σε περίπτωση επαφής με νερό ή με παρασκευάσματα με βάση το νερό μπορεί να λεκιάσει και να σχηματίσει λευκές κηλίδες. Αυτό το ελάττωμα χημικής αντίδρασης προκαλείται από ατελή διασύνδεση. Επομένως πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία υποστρώματος όχι χαμηλότερη από 15°C και τουλάχιστον 3°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία συμπίκνωσης.

(**) Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγξτε ότι το στοιχείο "A" είναι διαφανές. Η παρουσία λευκών κρυστάλλων θα υποδηλώνει μερική κρυστάλλωση του προϊόντος. Για την εξάλειψη αυτών των κρυστάλλων (αναστρέψιμο φαινόμενο), θερμάνετε το συστατικό "A" σε μπεν-μαρί μέχρι να ληφθεί ένα διαφανές υγρό.



FLEUR DESIGNER'S PAINT

Υπέρ διαφανές Υγρό Γυαλί 1:1

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Απόδοση Υπέρ διαφανές Υγρό Γυαλί 1:1	
	Πάχος στρώσης 1mm
A+B=240ml	0,25 m ²
A+B=480 ml	0,50 m ²
A+B=950 ml	0,95 m ²
A+B=1,9 Lt	2 m ²
A+B=3,8 Lt	4 m ²

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι επικαλύψεις με το Υπέρ διαφανές Υγρό Γυαλί 1:1 που εκτίθενται στο ηλιακό φως ενδέχεται να υποστούν ξεθώριασμα ή χρωματικές παραλλαγές με αλλαγή προς το κίτρινο: αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει την απόδοση της επίστρωσης με κανέναν τρόπο.

Μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ διαφορετικών παρτίδων παραγωγής της ίδιας ρητίνης: όταν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί υλικό που προέρχεται από την ίδια παρτίδα.

Για εφαρμογές σε χαμηλή θερμοκρασία, το υλικό μπορεί να θερμανθεί στους 25°C για να διευκολυνθεί η εφαρμογή και η κατάλυση (μείωση του ιξώδους).

Ο αγοραστής δεσμεύεται να ακολουθεί αυστηρά τις προειδοποιήσεις που δίνονται παραπάνω κατά την εφαρμογή του αγορασμένου προϊόντος και τις οδηγίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.