



FLEUR DESIGNER'S PAINT RUGGINE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑΣ – ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΣΙΣΗΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το σύστημα εφέ Σκουριάς – Οξειδωσης σιδήρου είναι ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα με μια πραγματική οπτική και απτική εμφάνιση σκουριάς. Το σύστημα εφαρμογής είναι απλό και επιτρέπει την αναπαραγωγή της εμφάνισης του εφέ σκουριάς ακόμη και σε πολύ μεγάλες επιφάνειες. Το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί σε τρία χρώματα, ανάλογα με τις αισθητικές ανάγκες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό και η εφαρμογή διαφανούς προστατευτικού επιτρέπει την αύξηση του επιπέδου αντίστασης και αντοχής.

Διαθέσιμες αποχρώσεις:

- RUGGINE SCURA – ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΣΚΟΥΡΙΑ
- RUGGINE CHIARA – ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΦΕ:

ΠΡΟΪΟΝ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
PRIMER PER RUGGINE/ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑΣ	5 m ² /L για 2 στρώσεις	ΑΝΤΙ-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ, ΓΥΨΙΝΑ, ΞΥΛΟ και ΣΙΔΕΡΟ
COLORE RUGGINE – ΧΡΩΜΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ RUGGINE CHIARA – ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΣΚΟΥΡΙΑ	3-4 m ² /L για 2 στρώσεις	ΧΡΩΜΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΨΗΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
REAGENTE RUGGINE – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ	4-5 m ² /L για 2 στρώσεις	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
FINITURA ANTI-OSSIDANTE RUGGINE – ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΑΥΣΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ	7-8 m ² /L για 2 στρώσεις	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ



FLEUR DESIGNER'S PAINT RUGGINE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑΣ - PRIMER PER RUGGINE



- Το λευκό αστάρι εφαρμόζεται με ρολό μικρού πέλους.
- Η εφαρμογή του ασταριού πρέπει να εκτελείται σε δύο στρώσεις, με απόσταση περίπου 4 ωρών μεταξύ τους.
- Σε γυψοσανίδες ή τραχύ σκυρόδεμα, εφαρμόστε πρώτα μια στρώση ακρυλικού ασταριού.
- Για εφαρμογή σε ξύλο ή MDF πρέπει η επιφάνεια προηγουμένως να έχει υποστεί επεξεργασία με κατάλληλα αστάρια.
- Για εφαρμογή σε μέταλλο πρέπει προηγουμένως η επιφάνεια να τρίβεται και να απολιπαίνεται.
- Μετά την στέγνωμα και πάντα μετά από τουλάχιστον 2 ώρες είναι δυνατή η εφαρμογή των ακόλουθων στρώσεων.

ΧΡΩΜΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΣΚΟΥΡΙΑ/COLORE RUGGINE - RUGGINE CHIARA



- Το προϊόν εφαρμόζεται με κοντότριχο ρολό, χωρίς να αραιώνεται, όπου είναι δυνατόν, σε δύο στρώσεις με απόσταση 2-3 ωρών μεταξύ τους.
- Εφαρμόστε το προϊόν ομοιογενές χωρίς ενώσεις και αποφεύγοντας επικαλύψεις.
- Εάν το τελικό αποτέλεσμα θέλετε να έχει ομαλή αφή, τρίψτε ελαφρά και ομοιόμορφα με ένα ψιλό γυαλόχαρτο (κοκ.150-180).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ - REAGENTE PER RUGGINE



- Μόλις το χρώμα στεγνώσει, εφαρμόστε τον Ενεργοποιητή με κοντότριχο ρολό ή με φυσικό σφουγγάρι. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια ομοιογενής εφαρμογή χωρίς να αφήνονται σημάδια ρολού. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης το δωμάτιο / χώρος εφαρμογής πρέπει να μην εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία / έντονο αέρα / άμεσο ηλιακό φως.
- Μετά από λίγα λεπτά είναι δυνατό να δείτε την έναρξη της οξειδωσης. Πριν στεγνώσει τελείως, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση Ενεργοποιητή.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά την εφαρμογή.
- Ανακινήστε καλά τον Ενεργοποιητή πριν από τη χρήση.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΑΥΣΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - FINITURA ANTI-OSSIDANTE RUGGINE



- Μόλις στεγνώσει πλήρως ο Ενεργοποιητής και κατά προτίμηση την επόμενη μέρα και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών, εφαρμόστε το Φινιρίσμα Παύσης Οξειδωσης - Anti-Oxidant Finish με ένα κοντότριχο ρολό σε δύο ομοιογενείς στρώσεις.
- Περιμένετε 2-4 ώρες μεταξύ των 2 στρώσεων.
- Χρησιμοποιήστε ένα καινούργιο ρολό για αυτό το προϊόν για να αυξήσετε την απόδοση του φινιρίσματος.



FLEUR DESIGNER'S PAINT RUGGINE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:

Συνθήκες εφαρμογής: τα προϊόντα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιβάλλον με καλό εξαερισμό με εξαίρεση τον Ενεργοποιητή. Για το σωστό στέγνωμα των χρωμάτων είναι απαραίτητο η εφαρμογή να γίνεται σε επιφάνειες και περιβάλλον μεταξύ 10°C και 25°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η σκουριά δεν αναπτύσσεται σωστά.

Εφαρμογή σε άλλα υποστρώματα: εάν έχετε διαφορετικές ανάγκες, συνιστάται να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα μας. Άλλες λύσεις που δεν καλύπτονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες.

Καθαρισμός επιφάνειας: τα προϊόντα φτάνουν στη μέγιστη αντοχή τους ώστε να μπορούν να πλυθούν μετά από 15-20 ημέρες. Μόνο εάν είναι απαραίτητο, συνιστάται ο καθαρισμός με μη λειαντικά σφουγγάρια εμποτισμένα σε ζεστό νερό. Η εφαρμογή των συνιστάμενων στρώσεων επιτρέπει την απόκτηση επιφανειών που είναι πιο ανθεκτικές στους λεκέδες και καθαρίζονται ευκολότερα.

Σταθερότητα και αποθήκευση: όλα τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από τον ήλιο και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ +10 και + 35 ° C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Οι ενδείξεις για το σύστημα εφαρμογής είναι γενικής φύσης. Συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες. Η απόδοση ποικίλλει ανάλογα με την αραίωση, τον τύπο και την κατάσταση του υποστρώματος και πρέπει να επαληθευτεί με δοκιμές επί τόπου. Αυτές οι συμβουλευτικές πληροφορίες βασίζονται στην τρέχουσα θεωρία και εμπειρία. Δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, είναι ενδεικτικές. Δεδομένου ότι οι συνθήκες και οι δυνατότητες χρήσης ενδέχεται να επηρεαστούν από στοιχεία πέρα από τον έλεγχο του κατασκευαστή, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα. Η Colorificio Centrale srl διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.