



DIRETTO ANTIRUGGINE BRILLANTE

Τεχνικό φυλλάδιο IMA165691-165694T

01 - 18.07.2024

Σελ. 1 από 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή	Άσος, γυαλιστερό σμάλτο με βάση το νερό, ιδανικό για τη διακόσμηση και την προστασία σιδερένιων επιφανειών, ακόμη και σκουριασμένων, χωρίς προηγουμένως να εφαρμόσετε αντισκωριακό αστάρι. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση και επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή ακόμη και σε ακανόνιστα προφίλ χωρίς να δημιουργούν σταλαγματιές ή σταγόνες. Χάρη στην ελαστικότητα και την καινοτόμο σύνθεσή του, εγγυάται υψηλή σταθερότητα στο χρόνο και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV.		
Προβλεπόμενη χρήση	Εξωτερικά/Εσωτερικά Ιδανικό για προστασία και διακόσμηση σιδερένιων επιφανειών.		
Κύρια χαρακτηριστικά	- Απευθείας στο μέταλλο - Υδροαπωθητικό - Δεν τρέχει, μορφή τζελ - Ανθεκτικό στις άσχημες καιρικές συνθήκες - Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία UV - Στεγνώνει γρήγορα - Αντοχή έως και 8 χρόνια* - Χωρίς φορμαλδεΐδη** με βάση εργαστηριακές δοκιμές ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ 8 DURATA ANNI *Πληροφορίες για το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στον αέρα των εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζει κίνδυνο τοξικότητας κατά την εισπνοή, σε μια κλίμακα κλάσεων που κυμαίνεται από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές). * θεωρητική αξία, που προέκυψε από την αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων από επιταχυνόμενες δοκιμές στα εργαστήρια Cromology Spa. ** Το προϊόν δεν περιέχει σκόπιμα προστιθέμενη φορμαλδεΐδη και δεν εκπέμπει φορμαλδεΐδη πάνω από το όριο ανίχνευσης οργάνων της εφαρμοσμένης μεθόδου.		
Κύρια τεχνικά στοιχεία	Τεχνικά στοιχεία	Μέθοδος	Κύρια δεδομένα στους 20°C και 60% σχετική υγρασία
	Γυαλάδα		70 – 80% γυαλιστερό
	Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	ISO 7254	6 – 8 m²/L
Διαθέσιμες αποχρώσεις	Έτοιμος συνδυασμός χρωμάτων.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ			
Αραίωση και προετοιμασία του προϊόντος	Με νερό - Εφαρμογή με πινέλο: έτοιμο για χρήση, αραίωση στο μέγιστο 5% - Εφαρμογή με ρολό: έτοιμο για χρήση, αραίωση στο μέγιστο 5%		
Εργαλεία για την εφαρμογή	- Πινέλο με φυσική ή συνθετική τρίχα - Ρολό αφρώδες για ριπολίνη ή από μικροφίμπερ		

Προετοιμασία της επιφάνειας	ΣΙΔΗΡΟΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - Αφαιρέστε τυχόν σκουριά με μια συρμάτινη βούρτσα ή σμυριδόπανο. - Ξεσκονίστε και καθαρίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν. ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - Τρίψτε σχολαστικά την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε. - Αφαιρέστε τυχόν ασταθείς στρώσεις παλαιών χρωμάτων. - Ξεσκονίστε και καθαρίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν.
Σύστημα εφαρμογής	Εφαρμόστε 2 στρώσεις DIRETTO ANTIRUGGINE BRILLANTE, απλώστε το προϊόν χωρίς να το αραιώσετε και περιμένετε 6 ώρες μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης. - Στεγνό στην αφή: 2 Ώρες - Στεγνό σε βάθος: μέγιστο 24 Ώρες - Επαναβαφή: 6 Ώρες
Όροι Εφαρμογής	- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη και οποιαδήποτε άλλη ρυπογόνο ουσία. - Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +5°C / μέγ. +35°C - Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75% - Θερμοκρασία υποστρώματος: min. +5°C / μέγ. +35°C
Γνωστές ασυμβατότητες	Καμία. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που υποδεικνύεται σε αυτό το τεχνικό φύλλο, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία μας
Καθαρισμός των εργαλείων	Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται αφαιρώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος μοχλεύοντας επανειλημμένα την εσωτερική άκρη του βάζου. Μη χρησιμοποιείτε τρεχούμενο νερό. Βυθίστε τα εργαλεία σε ελάχιστη ποσότητα νερού. Για την προστασία του περιβάλλοντος: η συσκευασία, το περιεχόμενό της και τα υπολείμματα καθαρισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, στον νεροχύτη ή στην τουαλέτα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για μεθόδους απόρριψης και συλλογής.
Προφυλάξεις ασφαλείας	- Κλείστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση. - Να φυλάσσεται ερμητικά κλειστό, μακριά από πηγές θερμότητας, προστατευμένο από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως. - Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας. - Τα άδεια δοχεία ή αυτά με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου υπολειμματικού φιλμ προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.
Προειδοποιήσεις	Καμία

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Ταξινόμηση
ΠΟΕ (Οδηγία
2004/42/ΕΚ)**

Εσωτερικά/εξωτερικά χρώματα φινιρίσματος και πλήρωσης για ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό.
Οριακή τιμή EU VOC για το **DIRETTO ANTIRUGGINE BRILLANTE** (κατ. Υ/δ): 130 g/L (2010). Το **DIRETTO ANTIRUGGINE BRILLANTE** περιέχει έως και 130 g/L ΠΟΕ.

**Άλλες τεχνικές
πληροφορίες****Τεχνικές πληροφορίες****Μέθοδος****Κύρια δεδομένα στους
20°C και 60%
σχετική υγρασία**

Πυκνότητα	ISO 2811-1	1,23 g/ml
Ιξώδες Brookfield	ASTM D 2196	5000 ÷ 7000 cps
Συνιστάμενο ξηρό πάχος	ASTM D 1186	30 ÷ 50 Μικρά ανά στρώση
Σημείο Ανάφλεξης °C	UNI 8909	Μη αναφλέξιμο
Διάρκεια ζωής (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	UNI 10154	Τουλάχιστον 24 μήνες
Σύνθεση		Ακρυλικές ρητίνες

Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τυχόν αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.