



## ΞΥΛΟ

## ACTIVE IMPREGNANTE A SOLVENTE

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου, που διεισδύει σε βάθος.

### ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διεισδύει στο ξύλο και δεν σχηματίζει φιλμ
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία
- Τονίζει τις βένες του ξύλου

### ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ)

Εμποτιστικά ξύλου που σχηματίζουν ένα φιλμ ελάχιστου πάχους. Οριακή τιμή πτητικών οργανικών ενώσεων της ΕΕ για το **Active Impregnante a Solvente** (κατ. Δ/στ): 700 g/L (2010). Το Active Solvent Impregnate περιέχει έως 700 g/L ΠΟΕ.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

#### ΝΕΟ ΞΥΛΟ:

Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια, εάν είναι λιπαρή, αφαιρέστε τυχόν λεκέδες με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν.

#### ΞΥΛΟ με προϋπάρχον άλλο βερνίκι ή χρώμα ξύλου:

Αφαιρέστε τυχόν υπάρχον χρώμα ή άλλο βερνίκι μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως το ξύλο. Τρίψτε με γυαλόχαρτο (κοκ. 120-150) τυχόν ατέλειες και καθαρίστε καλά.

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση **Active Impregnante a Solvente**. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Εάν απαιτείται τρίψτε ελαφρώς πριν την 2<sup>η</sup> στρώση για να αποκτήσετε μια τελική επιφάνεια όμορφη και λεία. Εφαρμόστε τουλάχιστον μια δεύτερη στρώση του προϊόντος, στην επιθυμητή απόχρωση.

### ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγνό στην αφή : μέγιστο 1 ώρα
- Στεγνό σε βάθος: 6 ώρες
- Στεγνό για επικάλυψη: 6 ώρες
- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη, λίπη ή άλλες ρυπογόνες ουσίες.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +5°C / μέγ. +35°C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: ακόμα και πολύ υγρή
- Θερμοκρασία υποστρώματος: +5°C / max. +35°C

### ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το ξύλο που δεν έχει ωριμάσει ή στεγνώσει πλήρως πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν διαρροές ρητίνης, λίπους και ελαίων, χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν.
- Κάθε ξύλο που έχει υποστεί προ επεξεργασία με προϊόντα κεριού πρέπει να επεξεργαστεί ώστε να αφαιρεθούν οι στρώσεις κεριού.
- Παλαιά χρώματα ή βερνίκια πρέπει να αφαιρούνται εντελώς χρησιμοποιώντας διαβρωτικό, τριβείο ή γυαλόχαρτο.
- Εφαρμόστε σε τέλεια στεγνό ξύλο.
- Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση και δεν χρειάζεται καμία αραιώση.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση
- Για τα χρωματιστά προϊόντα, συνιστάται επίσης να ανακινείτε το προϊόν κατά τη χρήση.
- Κλείστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και max +35°C.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισμένο, σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας.
- Απαιτείται επισήμανση (Νομοθετικό Διάταγμα Αρ. 52 της 03-02-97 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες).
- Οι πληροφορίες για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Τα άδεια δοχεία ή τα δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου υπολειμματικού φιλμ προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εφαρμογή του **Active Impregnante a Solvente** που είναι προϊόν διαλύτη με βάση αλκυδικές ρητίνες. Κατάλληλο για χρήση σε καινούργιο και ωριμασμένο ξύλο. Το **Active Impregnante a Solvente** μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, σφουγγάρι ή πιστόλι βαφής με ενδεικτική κάλυψη 8÷12 m<sup>2</sup>/lt.



## ΞΥΛΟ

## ACTIVE IMPREGNANTE A SOLVENTE

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                           | ΜΕΘΟΔΟΣ    | ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στους 20°C και 60% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πυκνότητα                                                             | ISO 2811-1 | ca. 0,850 g/ml                                                                                   |
| Ποσοστό λάμψης                                                        | ISO 2813   | >10 Gloss                                                                                        |
| Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (εξαρτάται από την απορρόφηση του ξύλου) | ISO 7254   | 8÷14 m <sup>2</sup> /lt                                                                          |
| Ιξώδες ISO Ø 4, s                                                     | ISO 2431   | ca. 20 s                                                                                         |
| Σημείο ανάφλεξης °C                                                   | UNI 8909   | >21                                                                                              |
| Διάρκεια ζωής (σε δροσερό και ξηρό μέρος)                             | UNI 10154  | Τουλάχιστον 24 μήνες                                                                             |
| Επιφάνεια εφαρμογής                                                   |            | Εσωτερικό/Εξωτερικό Απορροφητικό ξύλο και παράγωγα ξύλου                                         |
| Στερεά - περιεχόμενο                                                  | ISO 3251   | 26 ÷ 30 %                                                                                        |
| Χρώμα                                                                 |            | Διαφανές και αποχρώσεις χρωματολογίου                                                            |
| Αραιώση                                                               |            | Έτοιμο προς χρήση                                                                                |
| Καθαρισμός εργαλείων                                                  |            | Αμέσως μετά την χρήση με White Spirit                                                            |
| Εφαρμογή με ρολό (κοντό πέλος)% κατ' όγκο                             |            | Έτοιμο προς χρήση*                                                                               |
| Εφαρμογή πινέλου (συνθετικές τρίχες) % κατ' όγκο                      |            | Έτοιμο προς χρήση*                                                                               |
| Εφαρμογή με πιστόλι αβφής % κατ' όγκο                                 |            | Η προετοιμασία εξαρτάται από το εκάστοτε μηχάνημα, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή για ρυθμίσεις.* |

\* Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση και για τα χρωματιστά προϊόντα καλό είναι να ανακινείτε συχνά ακόμα και κατά τη χρήση.

Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τυχόν αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

Servizio Clienti  
Numero Verde  
**800-825161**  
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30

  
Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)