



ΣΜΑΛΤΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟ

DIRETTO FERROMICACEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Σμάλτο με βάση το νερό και ρινίσματα σιδήρου του μαρκασιού, για απευθείας εφαρμογή στο μέταλλο, ιδανικό για προστασία και διακόσμηση επιφανειών σιδήρου, ακόμη και σκουριασμένων, χωρίς τη χρήση ασταριού. Εύκολο στην εφαρμογή, δεν στάζει.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	• ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ • ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΑΜΕΣΑ • ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ • ΑΝΤΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΣΧΗΜΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV • ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΖΕΛ - ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ • *ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ** *Θεωρητική αξία, που προέκυψε από την αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων από επιταχυνόμενες δοκιμές στα εργαστήρια Cromology Spa. **Το προϊόν δεν περιέχει σκόπιμα προστιθέμενη φορμαλδεΰδη και δεν εκπέμπει φορμαλδεΰδη πάνω από το όριο ανίχνευσης οργάνων της εφαρμοσμένης μεθόδου. Εσωτερικά/εξωτερικά χρώματα φινιρίσματος και πλήρωσης για ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό. Οριακή τιμή EU VOC για DIRETTO FERROMICACEO (κατ. Υ/δ): 130 g/L (2010). Το DIRETTO FERROMICACEO περιέχει έως 130 g/L COV . ΣΙΔΗΡΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ • Αφαιρέστε τυχόν σκουριά με μια συρμάτινη βούρτσα ή σμυριδόπανο. • Ξεσκονίστε και καθαρίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν. ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ • Τρίψτε σχολαστικά την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε. • Αφαιρέστε τυχόν ασταθείς στρώσεις παλιών χρωμάτων. Ξεσκονίστε και καθαρίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν. Εφαρμόστε 2 στρώσεις DIRETTO FERROMICACEO, απλώστε το προϊόν χωρίς να το αραιώσετε και περιμένετε 6 ώρες μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης. • Στεγνό στην αφή: 2 ώρες • Σε βάθος, πλήρως στεγνό: μέγιστο 24 ώρες • Επαναβαφή: 6 ώρες • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη και οποιαδήποτε άλλη ρυπογόνο ουσία. • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: μικρότερη +5°C / μέγ. +35°C • Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75% • Θερμοκρασία υποστρώματος: μικρότερη +5°C / μέγ. +35°C • Κλείστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση. • Φυλάσσεται ερμητικά κλειστό, μακριά από πηγές θερμότητας, προστατευμένο από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως. • Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Τα άδεια δοχεία ή αυτά με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου υπολειμματικού φιλμ προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Καμία. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που υποδεικνύεται σε αυτό το τεχνικό φύλλο, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία μας.
Ταξινόμηση ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται αφαιρώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος μοχλεύοντας επανειλημμένα την εσωτερική άκρη του δοχείου. Μη χρησιμοποιείτε τρεχούμενο νερό. Βυθίστε τα εργαλεία σε ελάχιστη ποσότητα νερού. Για την προστασία του περιβάλλοντος: η συσκευασία, το περιεχόμενό της και τα υπολείμματα καθαρισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, στον νεροχύτη ή στην τουαλέτα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για μεθόδους απόρριψης και συλλογής.



ΣΜΑΛΤΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟ

DIRETTO FERROMICACEA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΚΥΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ 60% Σχετική Υγρασία
Όψη και φινίρισμα		Μικάσιο
Πυκνότητα	ISO 2811-1	1,23 g/ml
Ιξώδες Brookfield	ASTM D 2196	5000 ÷ 7000 cps
Σημείο Ανάφλεξης °C	UNI 8909	Μη αναφλέξιμο
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	ISO 7254	5-6 m ² /L
Διάρκεια ζωής (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	UNI 10154	24 μήνες
Χρήση		Εσωτερική / Εξωτερική
Αποχρώσεις		Γκρι μεταλλιζέ βάση, έτοιμες αποχρώσεις και αποχρώσεις που χρωματίζονται με την μηχανή MaxMeyer
Σύνθεση		Ακρυλική πολυουρεθάνη
Εφαρμογή με ρολό % κατ' όγκο		Έτοιμο για χρήση Μέγιστη αραιώση 5% νερό
Εφαρμογή με πινέλο % κατ' όγκο		Έτοιμο για χρήση Μέγιστη αραιώση 5% νερό
Εφαρμογή με πιστόλι βαφής % κατ' όγκο		η προετοιμασία εξαρτάται από το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή για τη ρύθμιση

Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τυχόν αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30

 **MaxMeyer**
Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it