



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ			
Περιγραφή	Λευκό Πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους.		
Προβλεπόμενη χρήση	Εσωτερική χρήση • Νέες, ώριμες στεγνές, ομοιογενείς, λείες επιφάνειες τοίχων. • Επιφάνειες τοίχων από τσιμέντο, κατασκευασμένες από τσιμεντοκονίαμα, σοβά, σπατουλαρισμένες, ήδη βαμμένες.		
Κύρια Χαρακτηριστικά	• Για χρήση και με μια στρώση • Διατηρεί το υπόστρωμα διαπνέων • Προϊόν έτοιμο για χρήση. Αρκετά λευκό. • Σύνθεση A+ EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI*  * Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στον αέρα εσωτερικών χώρων, οι οποίες ενέχουν κίνδυνο τοξικότητας μέσω εισπνοής, σε κλίμακα κατηγοριών που κυμαίνονται από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές). Όπως ορίζεται στο Διάταγμα αριθ. 2011-321 της 23ης Μαρτίου 2011 (γαλλικός κανονισμός σχετικά με το επίπεδο εκπομπών στον αέρα εσωτερικών χώρων)		
Κύρια τεχνικά δεδομένα Ασφαλής απόδοση Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13300	Τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια δεδομένα στους 20°C και 60% σχετική υγρασία
	Πλύσιμο	ISO 11998	Κλάση 4 (αρκετά πλενόμενο)
	Λόγος αντίθεσης	ISO 6504-3	Κλάση 2
	% Γυαλάδας	ISO 2813	<5% γυαλιστερό Εντελώς Ματ
	Λεπτότητα	ISO 1524	Πολύ λεπτό
Διαθέσιμο χρώμα	Πολύ Λευκό		
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ			
Αραίωση και προετοιμασία του προϊόντος	Με νερό • Εφαρμογή με πινέλο: Έτοιμο προς χρήση, έως μέγιστο 10% κ.ο. • Εφαρμογή με ρολό: Έτοιμο προς χρήση, έως μέγιστο 10% κ.ο.		
Εργαλεία εφαρμογής	• Πινέλο: με συνθετικές τρίχες • Ρολό: κοντό πέλος από microfiber		

Κύκλος Εφαρμογής	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ Καθαρίστε καλά την επιφάνεια, γεμίστε τυχόν ατέλειες, τρίψτε με γυαλόχαρτο κοκ.150-180 και καθαρίστε καλά την σκόνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μούχλας: εάν είναι απαραίτητο, εκτελέστε έναν συγκεκριμένο προληπτικό κύκλο αφαίρεσης ή πρόληψης με ένα ενδεδειγμένο προϊόν κατά της μούχλας. Εφαρμόστε μια στρώση ακρυλικού ασταριού PRYMER ACQ – MaxMeyer. Μετά από 4-6 ώρες, εφαρμόστε μια στρώση SUBITOBIANCO A+, και σε περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών επιφανειών, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση προϊόντος. • Στεγνό στην αφή: 1 ώρα • Στεγνό σε βάθος: μέγιστο 24 ώρες • Επαναβαφή: 4 ÷ 6 ώρες
Συνθήκες εφαρμογής	• Περιβαλλοντικές συνθήκες και συνθήκες υποστρώματος: το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη ή λίπη. • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: ελάχ. +10°C / μέγ. +35°C • Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75% • Υγρασία υποστρώματος: < 10% σχετική υγρασία
Γνωστές ασυμβατότητες	Καμία. Για οποιαδήποτε χρήση εκτός από αυτήν που αναφέρεται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο, επικοινωνήστε με την Τεχνική μας Υπηρεσία.
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό
Προφυλάξεις ασφαλείας	• Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και μακριά από τον παγετό. • Πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Τα άδεια δοχεία ή αυτά με ελαφρά ίχνη αποξηραμένης υπολειμματικής μεμβράνης προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Προειδοποιήσεις/ Πρακτικές συμβουλές	• Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν ξεκινήσετε το βάψιμο. • Ξεκινώντας από τη γωνία που βρίσκεται πιο μακριά από την πηγή φωτός στο δωμάτιο, εφαρμόστε το προϊόν από την κορυφή του τοίχου προς τα κάτω. • Κλείστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση. • Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Ταξινόμηση (UNI 8681)	B.2.C.0.A.2.HD Ματ, βινυλικό χρώμα (πλαστικό) ενός συστατικού, με φυσική ξήρανση, με βάση το νερό.

Ταξινόμηση ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)	Ματ χρώματα για εσωτερικούς τοίχους και οροφές. Οριακή τιμή EU ΠΟΕ για το SUBITOBIANCO A+ (κατ. Υ/α): 30 g/L (2010). Το SUBITOBIANCO A+ περιέχει μέγιστο 30 g/L ΠΟΕ.		
Άλλες Τεχνικές πληροφορίες	Τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια δεδομένα στους 20°C και 60% σχετική υγρασία
	Πυκνότητα	ISO 2811-1	ca. 1,535 g/ml
	Ιξώδες Brookfield	ASTM D 2196	ca. 3700 cps
	Συνιστώμενο πάχος	ASTM D 1186	30 ÷ 50 Μικρά ανά στρώση
	Σημείο ευφλεκτότητας	UNI 8909	Μη αναφλέξιμο
	Διάρκεια ζωής	UNI 10154	Τουλάχιστον 24 μήνες
Ασφαλής απόδοση σύμφωνα με τον ιταλικό κανονισμό UNI 10795	Τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια δεδομένα στους 20°C και 60% σχετική υγρασία
	Λόγος αντίθεσης	M.U. 1631	97.9 – Πολύ καλός
	Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	ISO 7254	10 ÷ 12 m ² /L
	Αντίσταση σε Διάχυση νερού S _D	ISO 7783-2	0,06 m (πάχος μεμβράνης 100 μικρά (ξηρό φιλμ) Κλάση 1
	Διάχυση ατμού νερού WDD	ISO 7783-2	> 150 g/m ² σε 24 ώρες Υψηλή
	Παγίδα λεκέδων ΔL	UNI 10792	>15 Υψηλή
Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή υπό το πρίσμα τυχόν αλλαγών στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων λαμβάνει χώρα εκτός του ελέγχου μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ της συλλογής ΦΥΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και, ειδικότερα, με όσα αναφέρονται σε αυτό το φύλλο, κυρίως όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των υποστηρίγμάτων. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών πέραν αυτών που αναφέρονται εδώ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ.			