

PRIMER AZ + CT10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

PRIMER AZ + CT10

Οργανικό αστάρι δύο συστατικών για εσωτερικούς χώρους. Ειδικά σχεδιασμένο για πρόσφυση σε μη απορροφητικές επιφάνειες και υποστρώματα όπως κεραμικά και πορσελάνη και για σταθεροποίηση ή πρόσφυση σε απορροφητικά υποστρώματα όπως τσιμέντο, σκυρόδεμα και γυψοσανίδες. Για χρήση με το σύστημα VALPAINT I-BETON PLUS ως αστάρι σε δάπεδα και τοίχους με επιφανειακή υγρασία μικρότερη από 3%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος:

1.260 gr / lt στους 20°C (ISO 2811-1)

απόδοση:

11,5-12 m²/Kg σε μία (1) στρώσεις για πλακάκια 9-12 m²/kg πρώτη (1) στρώση, αραιωμένο, για τσιμέντο και πλάκες σκυροδέματος ή γυψοσανίδες 12-13 m²/kg, δεύτερη στρώση, μη αραιωμένη, σε τσιμέντο και πλάκες σκυροδέματος ή γυψοσανίδες

ΣΤΕΓΝΟ

(μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

χρώμα:

Πράσινο

συσκευασία:

0,35 kg KIT – 0,9 kg KIT – 2,7 kg KIT

για επαναβαφή:

18-24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ*	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΤΙΚΕΤΑ
ΑΝΤΟΧΗ ΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ	UNI EN 1542	≥ 10.4 N/mm ²	UNI EN 1542 ↓ ADHESION
ΑΝΤΟΧΗ ΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	UNI EN 1542	≥ 9.4 N/mm ²	UNI EN 1542 ↓ ADHESION
ΥΔΡΟΔΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΤΜΩΝ	UNI EN ISO 7783	Sd = 1.9m	UNI EN ISO 7783 ↓ VAPOR BARRIER
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	ASTM D 2240-15	85 Shore D	ASTM D2240-15 SHORE D
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 109g/L (ανώτατο όριο EE 350g/L) Κατ.Δ/ζ	VOC LOW

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, κερί, γράσο, σιλικόνη, σαπούνη, παλαιότερες στρώσεις χρώματος και οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμποδίσει την πρόσφυση. Το VALPAINT I-BETON PLUS μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε κατάλληλα στερεές επιφάνειες στήριξης που έχουν καθαριστεί, πλυθεί και απολιπανθεί ανάλογα με τις ανάγκες με κατάλληλα

προϊόντα (όξινης φύσης), στη συνέχεια ξεπλυθούν και στεγνώσουν καλά (για παράδειγμα, με βιομηχανική θερμάστρα), προκειμένου για να επιτρέψει στο προϊόν να προσκολληθεί τέλεια και να αποτρέψει την πιθανότητα απολέπισης ως αποτέλεσμα της υγρασίας, όσο το δυνατόν περισσότερο.

α) Πλακάκια: τρίψτε και επιπεδώστε πλακάκια από κεραμικά, πορσελάνη ή παρόμοια υλικά με δίσκους τριβής διαμαντιών για να τραχύνει το υπάρχων λούστρο της επιφάνειας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλη τη σκόνη εντελώς με ένα κατάλληλο εργαλείο αναρρόφησης. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το PROMOTORE DI ADESIONE ADP σε ολόκληρη την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ψεκασμού. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα πανί που έχετε εμποτίσει στο ίδιο προϊόν, PROMOTORE DI ADESIONE ADP, ενώ τόσο το πανί όσο και η επιφάνεια είναι βρεγμένα, για μεγαλύτερη διείσδυση. Περιμένετε 2 ώρες στους 20°C πριν εφαρμόσετε μια στρώση PRIMER AZ + CT10. Μην περιμένετε περισσότερο από 4 ώρες στους 20°C μετά την εφαρμογή του PROMOTORE DI ADESIONE ADP, για να μην χάσει την πρόσφυσή του στο PRIMER AZ + CT10.

β) Πλάκες τσιμέντου και σκυροδέματος: κατά την εφαρμογή σε επιφάνειες από τσιμέντο και σκυρόδεμα, αυτές πρέπει να έχουν αντοχή έλξης > 1,5 MPa πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D4541 και αντοχή σε θλίψη > 25 N/mm² σύμφωνα με το πρότυπο EN 13892 -2.

γ) Γυψοσανίδα: κατά την εφαρμογή σε γυψοσανίδα, είναι σημαντικό να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια ή σχεδόν καινούργια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κατάλυση Να καταλυθεί με CT10 στην ακόλουθη αναλογία: 100 g PRIMER AZ (ΜΕΡΟΣ Α) : 54 g CT 10 (ΜΕΡΟΣ Β)

για εφαρμογές σε τσιμέντο και πλάκες σκυροδέματος ή γυψοσανίδες, αραιώστε την πρώτη στρώση του PRIMER AZ + CT10 με:

- 100 g PROMOTORE DI ADESIONE ADP για το KIT 0,35 kg
- 270 g PROMOTORE DI ADESIONE ADP για το KIT 0,9 kg
- 800 g PROMOTORE DI ADESIONE ADP για το KIT 2,7 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύστημα : με μάλλινο ρολό μέτριου πέλους
στρώσεις: μια (1) ή δύο (2)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Πλακάκια: Μία μόνο στρώση του μη αραιωμένου PRIMER AZ θα πρέπει να εφαρμόζεται στους 20°C και σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 65%, χρησιμοποιώντας μάλλινο ρολό μεσαίου πασσάλου PV 95. Ενώ το PRIMER AZ είναι ακόμα υγρό, τοποθετήστε το Fibre-Glass Mesh 74K PV 127, τοποθετώντας τις άκρες κοντά μεταξύ τους χωρίς να επικαλύπτονται. Με το ίδιο ρολό, χωρίς προϊόν, περάστε πάνω από το πλέγμα για να κολλήσει σταθερά στην επιφάνεια, χωρίς να χρησιμοποιήσετε άλλο PRIMER AZ. Μετά από 24 ώρες στους 20°C, γεμίστε τις γραμμές του πλέγματος και τυχόν τρύπες στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το δύο συστατικών STUCCO SB30, απλώνοντάς το κατευθείαν πάνω στο πλέγμα και χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, όπου χρειάζεται, για να το γλιστρήσετε κάτω από το πλέγμα. Αφήστε την επιφάνεια απόλυτα λεία και επίπεδη, χωρίς υπολείμματα, σβώλους ή γραμμές, για να αποφύγετε την ανάγκη τριψίματος. Περιμένετε άλλες 24 ώρες στους 20°C πριν εφαρμόσετε το METEORE 14 GROSSO ή MEDIO.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

β) Πλάκες τσιμέντου και σκυροδέματος: Εφαρμόστε μια στρώση PRIMER AZ + CT10, αραιωμένη με 30% Promotore ADP, χρησιμοποιώντας ένα μάλλινο ρολό μεσαίου πέλους. Μετά από 24 ώρες στους 20°C και σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 65%, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση μη αραιωμένου PRIMER AZ + CT10 με το ίδιο μάλλινο ρολό μεσαίου πέλους. Μετά από 24 ώρες στους 20°C, γεμίστε τυχόν τρύπες στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το δύο συστατικών Stucco SB30.

γ) Γυψοσανίδα: Εφαρμόστε μια στρώση PRIMER AZ + CT10, αραιωμένη με 30% PROMOTORE DI ADESIONE ADP, χρησιμοποιώντας ένα μάλλινο ρολό μεσαίου πέλους. Μετά από 24 ώρες στους 20°C και σχετική υγρασία 65%, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση μη αραιωμένου PRIMER AZ + CT10 με το

ίδιο μάλλινο ρολό μεσαίου πέλους. Ενώ το PRIMER AZ είναι ακόμα υγρό, τοποθετήστε το Fibre-Glass Mesh 74K PV 127, τοποθετώντας τις άκρες κοντά μεταξύ τους χωρίς να επικαλύπτονται. Πάρτε τον ίδιο μάλλινο ρολό, χωρίς προϊόν, και περάστε τον πάνω από το πλέγμα για να κολλήσει σταθερά στην επιφάνεια, χωρίς να χρησιμοποιήσετε άλλο PRIMER AZ.

Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ +15°C και +30°C. Αποφύγετε την εφαρμογή PRIMER AZ + CT10 παρουσία υγρασίας (βροχερές ή ομιχλώδεις ημέρες, με επίπεδα υγρασίας αέρα πάνω από 65%).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι απαραίτητο να τηρείτε τους χρόνους στεγνώματος για να διασφαλίσετε το επιτυχές αποτέλεσμα της εργασίας με το διακοσμητικό σύστημα VALPAINT I-BETON PLUS. Τα στοιχεία που δίνονται στον κατάλογο, καθώς και στα σχετικά τεχνικά δελτία, αναφέρονται σε τυπικές, σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες (Θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 65%). Συνθήκες διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται μπορεί να αλλάξουν τους χρόνους στεγνώματος, πιθανώς σημαντικά. Μεταξύ της εφαρμογής μιας στρώσης και της επόμενης, ελέγχετε πάντα ότι η σχετική υγρασία της επιφάνειας είναι κάτω από 3% μετρώντας την με τη συσκευή μέτρησης υγρασίας υλικών BM40.

Για να βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύεται υγρασία στο εσωτερικό του δωματίου ενώ το προϊόν στεγνώνει, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν αφυγραντήρα κατάλληλο για τον συνολικό όγκο του χώρου, ενδεχομένως με σωλήνα αποστράγγισης για τη μεταφορά του νερού σε ένα συγκεκριμένο δοχείο ή έξοδο, εάν το μηχάνημα η δεξαμενή γεμίζει.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +30°C.

Σταθερότητα: περίπου. 1 έτος σε καλά σφραγισμένο, ποτέ ανοιγμένο δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με αιθυλική αλκοόλη.

Τεχνικό Φύλλο Αρ. SC 00310, που εκδόθηκε από τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου: Έκδοση 1 Δεκεμβρίου 2022