

PROMOTORE DI ADESIONE ADP

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

PROMOTORE DI ADESIONE ADP

ΤΥΠΟΣ:

Οικολογικό, οργανικό ενισχυτικό πρόσφυσης για την επεξεργασία μη απορροφητικών επιφανειών.

ΧΡΗΣΗ:

Σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης ενός και δυο συστατικών ρητινωδών συστημάτων σε μη απορροφητικές επιφάνειες στήριξης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Χρησιμοποιείται επίσης για την αραίωση της πρώτης στρώσης PRIMER AZ + CT10 κατά την εφαρμογή της τελευταίας σε πλάκες τσιμέντου και σκυροδέματος ή γυψοσανίδες.

Ειδικό βάρος: $950 \pm 30 \text{ g/L at } 20^\circ\text{C (ISO 2811-1)}$

Ιξώδες: = = =

Απόδοση: $12.5-14 \text{ m}^2/\text{L}$

Απόχρωση: Διαφανές

Συσκευασία: 1 L

ΣΤΕΓΝΟ:

Για επαναβαφή: Μετά από 2 ώρες και όχι πάνω από 4 στους 20°C

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

PARAMETER	STANDARD	RESULT	MARKING
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	FREE	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Αραίωση:

Έτοιμο προς χρήση για εφαρμογή σε πλακάκια.

Για εφαρμογές σε τσιμεντόπλακες και πλάκες από σκυρόδεμα ή γυψοσανίδες, το PROMOTORE DI ADESIONE ADP χρησιμοποιείται για την αραίωση της πρώτης στρώσης του PRIMER AZ + CT10.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:**σύστημα:** Πιστόλι βαφής ή ρολό**Αριθμός στρώσεων:** 1**ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

α) Πλακάκια: Τρίψτε τα πλακάκια από κεραμικό, πορσελάνη ή παρόμοια υλικά με διαμαντόδισκους για να αφαιρέσετε την γυαλάδα τους. Στη συνέχεια, αφαιρέστε εντελώς όλη τη σκόνη με μια κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το PROMOTORE DI ADESIONE ADP ψεκάζοντάς το σε όλη την επιφάνεια. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα πανί που έχει εμποτιστεί με το ίδιο προϊόν, PROMOTORE DI ADESIONE ADP, ενώ τόσο το πανί όσο και η επιφάνεια είναι βρεγμένες, για να απλωθεί ομοιόμορφα το προϊόν και να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη διείσδυση.

β) Πλάκες τσιμέντου και σκυροδέματος: κατά την εφαρμογή σε επιφάνειες τσιμέντου και σκυροδέματος, είναι απαραίτητο αυτές να έχουν αντοχή σε εφελκυσμό $> 1,5 \text{ Mpa}$ πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D, και αντοχή σε θλίψη $> 25 \text{ N/mm}^2$ σύμφωνα με το πρότυπο EN 13892-2. Εφαρμόστε μια στρώση PRIMER AZ + CT10, αραιωμένη με 30% PROMOTORE DI ADESIONE ADP, χρησιμοποιώντας έναν ρολό μεσαίου πέλους. Μετά από 24 ώρες στους 20°C , εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση PRIMER AZ + CT10 χωρίς αραιώση.

γ) Γυψοσανίδα: είναι σημαντικό η γυψοσανίδα να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια ή σχεδόν καινούργια. Εφαρμόστε μια στρώση PRIMER AZ + CT10, αραιωμένο με 30% PROMOTORE DI ADESIONE ADP, χρησιμοποιώντας έναν ρολό μεσαίου πέλους. Μετά από 24 ώρες στους 20°C , εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση PRIMER AZ + CT10 χωρίς αραιώση.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Μεταξύ $+10^\circ\text{C}$ and $+30^\circ\text{C}$.

Αποθήκευση: σε ερμητικά κλειστό δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ $+10^\circ\text{C}$ έως $+30^\circ\text{C}$.

Stability: περίπου 1 χρόνο σε σωστά σφραγισμένο, μη ανοιχτό δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά με νερό ή οινόπνευμα.

Τεχνικό φυλλάδιο No. SC 00311, που εκδίδεται από τον Ελεγκό Ποιότητας

Έκδοση 1: Δεκέμβριος 2022