

FINISH V16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ	FINISH V16
ΤΥΠΟΣ	Αναπνέων ακρυλικό προστατευτικό.
ΧΡΗΣΗ	Διαφανές χρώμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σχεδιασμένο και δοκιμασμένο για την προστασία των Arteco'1, Polistof και Klondike Ferro.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,000 ± 30 gr / lt στους 25°C ιξώδες: 250cps (EN ISO 2555) απόδοση: 24-25 m²/L ανά στρώση για το Arteco' 1 (χωρίς αραίωση) 40-50 m²/L ανά στρώση για το Arteco' 1 (αραίωση 100% με νερό) 16-18 m²/L ανά στρώση για το Polistof (χωρίς αραίωση) 5-6 m²/L για 2 στρώσεις για το Klondike Ferro (χωρίς αραίωση) (η κάλυψη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, το πορώδες και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, καθώς και με τη μέθοδο εφαρμογής)
ΣΤΕΓΝΟ	αισθητικό εφέ: Ματ χρώμα: Διαφανές συσκευασία: LT. 1L επιφανειακά: 30' λεπτά για επαναβαφή: 2 ώρες στους 20°C σε βάθος-πλήρως: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για το Arteco'1: Εάν εφαρμόζεται σε εσωτερικούς τοίχους, τραπέζια, καρέκλες και άλλα έπιπλα, το Finish V 16 προστατεύει την επιφάνεια που είναι διακοσμημένη με Arteco'1, καθιστώντας την ανθεκτική στο πλύσιμο με νερό, στα χτυπήματα και στην τριβή. Επιπλέον, αποτρέπει τη λεύκανση και την εξάνθιση του ασβέστη στο Arteco'1 όταν η εφαρμογή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Για το Polistof: εάν εφαρμόζεται σε επιφάνειες ξύλου, σιδήρου, γυαλιού και ελαφρών κραμάτων διακοσμημένες με Polistof, το Finish V 16 τις προστατεύει από το πλύσιμο με κοινά απορρυπαντικά και από την τριβή.

Για το Klondike Ferro: Για να σταματήσετε την οξείδωση, αλλά και για να διασφαλίσετε ότι η επιφάνεια δεν λερώνεται στην αφή και για να την κάνετε μέτρια πλενόμενη, εφαρμόστε δύο στρώσεις Finish V 16.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ*	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΤΙΚΕΤΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 1,3g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ. Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώση:

έτοιμο για χρήση για εφαρμογή σε Polistof. Για Arteco'1
αραίωση έως και 100%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής

1 - 2 στρώσεις (με 2 στρώσεις αγγίζει τα όρια του
γυαλιστερού).

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για το Arteco'1 και Polistof: εφαρμόστε με πινέλο ή πιστόλι βαφής σε επιφάνειες που έχουν ήδη εφαρμοστεί με Arteco'1 ή Polistof.

Για Klondike Ferro: Εφαρμόστε δύο στρώσεις Finish V 16 σε διάστημα 2 ωρών στους 20°C. Το Finish V 16 πρέπει να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 1 - 2 ημέρες μετά τη διακόσμηση, αλλά και ανάλογα με την επιθυμητή ένταση οξείδωσης. Παρ'όλα αυτά, η οξείδωση θα έχει ολοκληρώσει την αντίδρασή της μετά από 8 - 10 ημέρες στους 20°C. Το Finish V 16 πρέπει να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας ρολό microfiber με κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, σε μια επιφάνεια διακοσμημένη με Oxidised Effect ή Copper Oxide Effect.

Θερμοκρασία εφαρμογής: πάνω από +10°C και κάτω από +30°C.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες πάνω από +10°C και κάτω από +30°C.

Σταθερότητα: περίπου 1 χρόνος σε καλά σφραγισμένες και ποτέ ανοιγμένες συσκευασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αναμείξτε καλά πριν την χρήση. Τα εργαλεία πρέπει να πλένονται αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και νερό.

Αρ. φύλλου SC 00116 που εκδόθηκε από τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου:
Έκδοση Νο8 – Μάρτιος 2022