

PRIMART 800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ	PRIMART 800
ΤΥΠΟΣ	Λευκό Αστάρι προετοιμασίας, νερού με quartz (χαλαζία).
ΧΡΗΣΗ	Λευκό επαγγελματικό αστάρι με βάση το νερό, που προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα, εξαιρετικά αποτελέσματα και εντυπωσιακή λευκότητα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,750 ± 30 gr / lt στους 20°C Ιξώδες: 9,000 cps απόδοση: 12-14 m ² / lt ανά στρώση για μια στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής) Αισθητικό αποτέλεσμα: Ματ Χρώμα: Λευκό και χρωματιστό Συσκευασία: LT. 1L- LT. 2,5 και 5,0L επιφανειακά: 30' λεπτά στους 20°C επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C σε βάθος: 12 ώρες στους 20°C
ΣΤΕΓΝΟ	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι συμπαγές και υγιές αφαιρώντας τυχόν λεκέδες όπως σκόνη, κερί, γράσο, σιλικόνες, σαπούνια και οποιαδήποτε ουσία που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκόλληση. Αφαιρέστε τυχόν παλαιά χρώματα που δεν έχουν καλή πρόσφυση ή ξεφλουδίζουν και πλύνετε την επιφάνεια με κατάλληλα απορρυπαντικά. Στη συνέχεια, γεμίστε τυχόν τρύπες ή ατέλειες όπου είναι απαραίτητο και αφού στεγνώσουν, προχωρήστε στην εφαρμογή του PRIMART 800 χρησιμοποιώντας ρολό Microfiber, πινέλο ή πιστόλι βαφής. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, θα είναι δυνατή η εφαρμογή του SETAVEL .
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αραίωση: αραίωση 20-25% με νερό Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, ρολό και πιστόλι βαφής. Στρώσεις: μια ή δύο στρώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται και να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +30°C. Το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά από τον παγετό. Τα εργαλεία πρέπει να πλένονται αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνα και νερό.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00330 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:
Έκδοση n° 2 - Μάιος 2015