

SETAVEL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ	SETAVEL
ΤΥΠΟΣ	Ματ, διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό για εσωτερικούς χώρους με μεταξένιο εφέ.
ΧΡΗΣΗ	Εύκολο στην εφαρμογή διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,070 ± 30 gr / lt στους 25°C ιξώδες: ----- απόδοση: 4 - 5 m ² /L με δύο (2) στρώσεις (η κάλυψη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, το πορώδες και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, καθώς και με τη μέθοδο εφαρμογής)
	αισθητικό εφέ: Ματ με φυσική μεταξένια υφή
	χρώμα: αποχρώσεις του χρωματολογίου
	συσκευασία: LT. 1L / 2,5L / 5L
	για επαναβαφή: 3 - 4 ώρες στους 20°C
ΣΤΕΓΝΟ	σε βάθος-πλήρως: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το SETAVEL είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό για εσωτερικούς χώρους, το οποίο ξεχωρίζει για το ματ, μεταξένιο φινίρισμά του, το οποίο είναι απαλό στην αφή. Προσδίδει στους χώρους που εφαρμόζεται μια διακριτική, σύγχρονη κομψότητα, προσδίδοντας στις επιφάνειες μια λεπτή, εκλεπτυσμένη αίσθηση κίνησης. Πλένεται με ήπια καθαριστικά τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την εφαρμογή, σκουπίζοντάς το απαλά με ένα μαλακό, βρεγμένο σφουγγάρι για να αποφευχθούν σημάδια ή αποχρωματισμοί. Μετά την πλήρη σκλήρυνση, σχηματίζεται μια αναπνεύουσα μεμβράνη που παρέχει καλή αντοχή στην κανονική τριβή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ*	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΤΙΚΕΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 1,3g/L (ανώτατο όριο EE 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι κατάλληλα σταθερή, αφαιρώντας τυχόν λεκέδες όπως: σκόνη, κερί, γράσο, σιλικόνη, σαπούνι και οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμποδίσει την πρόσφυση. Αφαιρέστε τυχόν παλαιά χρώματα εάν είναι χαλαρά και ξεφλουδισμένα και πλύνετε με ένα κατάλληλο διάλυμα νερού με σαπούνι. Στη συνέχεια, στοκάρτε την επιφάνεια στα σημεία που απαιτείται και αφού στεγνώσει, προχωρήστε στην εφαρμογή του ασταριού προετοιμασίας PRIMART 800 χρησιμοποιώντας ρολό Microfiber, πινέλο ή

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

πιστόλι βαφής. Μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή του SETAVEL.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύστημα : ανοξείδωτη σπάτουλα Valpaint
στρώσεις: 2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Spatula Silk Effect - Εφέ Σπάτουλας: Χρησιμοποιήστε τη ανοξείδωτη σπάτουλα Valpaint PV 43 για να εφαρμόσετε μια πρώτη στρώση SETAVEL, δημιουργώντας κινήσεις με την σπάτουλα διαφορετικού μήκους προς όλες τις κατευθύνσεις. Περιμένετε 3-4 ώρες στους 20 °C πριν εφαρμόσετε μια δεύτερη στρώση SETAVEL με ακανόνιστο τρόπο, σαν την πρώτη στρώση. Αφού καλύψετε μια επιφάνεια περίπου 1 m², γεμίστε τα κενά με μικρές, επικαλυπτόμενες και διασταυρούμενες κινήσεις της σπάτουλας.

Θερμοκρασία εφαρμογής: πάνω από +10°C και κάτω από +30°C.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες πάνω από +10°C και κάτω από +30°C.

Σταθερότητα: περίπου 2 χρόνια σε καλά σφραγισμένες και ποτέ ανοιγμένες συσκευασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται και να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +30 °C. Το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά από τον παγετό. Τα εργαλεία πρέπει να πλένονται αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και νερό.

Αρ. φύλλου SC 00333 που εκδόθηκε από τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου: Έκδοση No2 – Απρίλιος 2025